



BIT 2K Fix [basic]

- Dämmplattenkleber 2K -

Bitumena izolācijas plātņu līme, bez šķīdinātāja, 2K

Pieejamība	
Skaits paletē	18
VPE	30 l
Iepakojuma veids	Spainis K *
Iepakojuma kods	30
Preces Nr.	
020878	■

Patēriņš

Vismaz 1,5 l/m²

Atkarībā no virsmas veida un savienojuma veida



Izmantošanas jomas

- Līme izolācijas plātnēm uz minerālu un bitumena pamatnēm
- Līme izolācijas plātnēm viens ar otru



Īpašības

- Šķīdinātāju nesaturošs
- Augsta adhezijas jauda
- Izturīgs pret ūdeni, kas agresīvs pret betona (DIN 4030 XA3)

Izstrādājuma dati

Blīvs, gatavs maisījums	Apm. 0,70 kg/l
Bāze	Ar polistirolu piepildīta bitumena emulsija
Cietināšana	1 - 3 dienas

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- MB 2K (3014)
- Kiesol MB (3008)
- DS Protect (0823)
- Remmers PMBCs

Sagatavošanās darbam

- Prasības attiecībā uz pamatni
Nesošs, sauss, tīrs un bez putekļiem.
Blīvējuma slāņiem jābūt pilnīgi sausiem.




Gruntējiet absorbējošās minerālu virsmas ar Kiesol MB.

Sagatavošana

■ Kombinācijas iepakojums

Pirms pievienošanas bitumena emulsijai sairdiniet pulvera komponentu. Noņemiet sausu materiālu uz spaiņa malas. Īsi samaisiet bitumena bāzes masu. Pilnīgi pievienojiet sairdinātu pulvera komponentu bitumena emulsijai. Samasiet aptuveni 30 sekundes, pārtrauciet maisīšanu un ļaujiet gaisam izplūst. Noņemiet pie malas pieguļošu pulveri. Turpiniet maisīšanas procesu vismaz 2 minūtes. Visu samaisīšanas laiku atstājiet enkura maisītāju pie zemes. Skatiet sajaukšanas instrukcijas.

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.

■ Apstrādes laiks (+20 °C)

> 1 stunda

Zemes mitrums/ negrunta ūdens (W1-E)

Izolācijas plāksnes pielīmējiet ar 6 - 8 līmpunktiem uz detaļas.

Mēs iesakām arī ūdens iedarbībai zemes mitrums/ negrunta ūdens izolācijas plātnes pilnībā salīmēt.

Negrunta ūdens (W2-E)

Līmējiet visu izolācijas plātņu virsmu, ieskaitot plātņu malas, uz detaļas materiāla saskaņā ar izolācijas plātnes apstiprinājumu.

Norādījumi par apstrādi

Izmantojot šķidros apstrādājamus hermētiķus, paātrināta plēves veidošanās var notikt tiešu saules staru un / vai vēja dēļ.

Izolācijas plātnēm stingri jāstāv pie pamatnes (piemēram, fundamenta izvirzījums) un tās jāuzstāda savienojumā bez šuvēm.

Nostipriniet izolācijas plātnes pret nobīdi un slīdēšanu, līdz būvbedre būs uzpildīta.

Aizsargājiet svaigi līmētās plātnes no ūdens aiztecēšanas.

Norādījumi

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

Darba instrumenti/tīrīšana


Enkura maisītājs, kauss, zobota ķelle, izlīdzinoša ķelle

Tīriet instrumentus ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Noņemiet sausu materiālu ar šķīdinātāju V 101.

Glabāšana/glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizāciju un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.



Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.