



## BIT K2

### - K2 Dickbeschichtung -

Mostkująca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K



Formy dostawy	
Ilość na palecie	18
Jedn. opak.	30 l
Rodzaj opakowania	wiadro plastikowe
Kod opakowania	30
Nr art.:	
020888	■

#### Zużycie



Ok. 1,2 l/m<sup>2</sup>/mm grubości suchej warstwy  
co najmniej 1,5 l/m<sup>2</sup> jako klej do klej do płyt termoizolacyjnych  
Szczegóły por. tabela zużyć

#### Obszary stosowania



- Jako stykające się z gruntem uszczelnienie w nowym budownictwie i w obiektach istniejących
- Klasa oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E i W4-E (tylko woda rozpryskowa) wg DIN 18533
- Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli zg. z instrukcją WTA 4-6
- Uszczelnianie cokołów
- Do uszczelniania złączy w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
- Klejenie płyt izolacji termicznej
- Uszczelnienie pod jastrychami pływającymi

#### Właściwości



- Produkt nie zawiera rozpuszczalników
- Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
- Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
- Posiada ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego zg. z PG ÜBB (Niemcy)
- Sprawdzona szczelność wobec radonu
- Odporność na wody agresywne wobec betonu (DIN 4030 XA3)
- Odporność na glony, zgniliznę i sole drogowe

#### Dane techniczne produktu

Baza	Emulsja bitumiczno-polimerowa wypełniana styropianem
Gęstość gotowej mieszanki	0,75 kg/l
Mostkowanie rys	≥ 2 mm
Badanie ciśnienia szczelinowego (DIN 15820)	spełnia
Sucha pozostałość	ok. 85 % obj.
Czas przeschnięcia (20 °C / 70 % w.w.p.)	< 48 godz.
Konsystencja	pastą

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

#### Certyfikaty

- [Untersuchungsbericht Radondichtigkeit](#)

#### Informacje dodatkowe

- [Ausführungsprotokoll](#)
- [Umwelt-Produktdeklaration Deutsche Bauchemie e.V](#)



› Verarbeitungsanleitung 2K-PMBC

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- › Kiesol (1810)
- › Kiesol MB (3008)
- › WP DS Levell (0426)
- › BIT ADD S (0869)
- › Szlamy uszczelniające marki Remmers
- › DS Protect (0823)
- › BIT Primer<sup>[basic]</sup> (0824)
- › MB 2K (3014)
- › Ilack C (0814)
- › Rohrfansch (4350)


Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża  
Równe, mineralne podłoże.  
Nośne, czyste i wolne od pyłu.  
Przygotować podłoże betonowe na połączeniu ściany z podstawą poprzez obróbkę mechaniczną.  
Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.  
W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.
- Przygotowania  
Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.  
Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.  
Narożniki wewnętrzne zaokrąglić za pomocą odpowiedniej zaprawy mineralnej.  
Zagłębienia > 5 mm należy wypełnić mineralną zaprawą.  
Nasiąkliwe odłoża mineralne należy zagruntować preparatem krzemionkującym Kiesol MB. Podłoża nienasiąkliwe zagruntować za pomocą Remmers BIT Primer [basic] rozcieńczonym wodą w proporcji 1:10).  
W razie konieczności skonsolidowania podłoża (renowacji) należy je zagruntować preparatem Remmers Kiesol (roztwór w proporcji 1:1 z wodą)  
Jako warstwę kontaktową i w celu uniknięcia powstawania pęcherzy, należy nanieść sporządzoną z produktu szpachlówkę drapaną.

Przygotowanie materiału

- Opakowanie dwusegmentowe  
Przed dodaniem do emulsji bitumicznej składnik proszkowy należy rozluźnić.  
Usunąć zaschnięty materiał przylegający do krawędzi pojemnika.  
Masę bitumiczną krótko przemieszać.  
Rozluźniony proszek wysypać na powierzchnię emulsji bitumicznej.  
Po ok. 30 sekundach przerwać mieszanie. Pozwolić wydostać się zamkniętym pęcherzom powietrza przez podniesienie nieruchomego mieszadła.  
Zgarnąć resztki proszku znajdujące się na brzegach pojemnika.  
Kontynuować mieszanie przez minimum 2 minuty.  
Przez cały czas mieszania mieszadło kotwicowe musi pozostawać na dnie pojemnika.  
Patrz instrukcja mieszania.

Sposób stosowania



- Warunki stosowania  
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.  
Podczas nakładania bitumicznych powłok modyfikowanych polimerami (PMBC) temperatura powierzchni podłoża musi być > 3 Kelwinów wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.
- Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)  
> 1 godz.

Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach.  
W razie potrzeby w pierwszej warstwie uszczelnienia zatopić tkaninę zbrojącą Armierungsgewebe.

Wskazówki wykonawcze

W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może prowadzić do przyspieszonego tworzenia się błony i związanych z tym pęcherzy.  
Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia.  
Świeżo pokryte powierzchnie w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniami kondensatu.  
Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu.  
W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Przykłady zastosowań



Klasa oddziaływania wody (wg DIN 18533)	Grubość mokrej warstwy	Grubość (mm)	Zużycie (l/m <sup>2</sup> )	Wydajność 30 l (m <sup>2</sup> )
W1-E Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca	≥ 3	ok. 3,5	ok. 3,5	ok. 8,5
W2.1-E* umiarkowane oddziaływanie wody napierającej (zagłębienie ≤ 3 m)	≥ 4	ok. 4,7	ok. 4,7	ok. 6,4
W3-E Woda nienapierająca na stropie pod gruntem	≥ 4	ok. 4,7	ok. 4,7	ok. 6,4
W4-E Woda rozbrzygowa na cokole i wilgoć kapilarna w ścianach i pod ścianami stykającymi się z gruntem	≥ 3	ok. 3,5	ok. 3,5	ok. 8,5

\* dla kombinacji hydroizolacji w połączeniu z betonową płytą podłogową WU przypadek wymaga osobnego uzgodnienia.

Dodatek na grubość warstwy zgodnie z DIN 18533

du = szpachlówka drapana - zużycie ok. 0,6 l/m<sup>2</sup> (w zależności od podłoża)

dv = - nie jest wymagana przy stosowaniu pacy dystansowej

- bez pacy dystansowej zużycie wynosi ok. 0,5 l/m<sup>2</sup> (dmin = 4mm)

#### Wskazówki

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem [www.remmers.pl](http://www.remmers.pl).

W przypadku hydroizolacji kombinowanej w połączeniu z betonową płytą podłogową WU konieczne są indywidualne ustalenia.

#### Narzędzia / czyszczenie

Mieszadło kotwicowe (art. 4249), czerpak (art. 4103), kielnia do gładzenia art. 4004), kielnia dystansowa (art. 4000)




Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).

Narzędzia z oferty Remmers

- [Collomix AR 170 \(4247\)](#)
- [Ankerrührer \(4249\)](#)
- [HEXAFIX® Nachrüstadapter \(4283\)](#)
- [Schöpfkelle \(4103\)](#)
- [Paca dystansowa \(4000\)](#)
- [Paca półokrągła \(do faset\) \(5047\)](#)
- [Rundkelle \(4114\)](#)
- [Paca stalowa - gładka \(4004\)](#)
- [Glättkelle \(4117\)](#)
- [Paca stalowa duo \(4118\)](#)

#### Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

#### Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

#### Indywidualne środki ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

#### Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

#### Deklaracja Właściwości Użytkowych

- [Deklaracja własności użytkowych](#)
- [Deklaracja Właściwości Użytkowych](#)



Znak CE



0432

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

21

GBI F 030-4

EN 15814:2011+A2:2014

0888

Grubowarstwowa powłoka bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (PMB), do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem

Wodoszczelność:	Klasa W2A
Zdolność mostkowania rys:	Klasa CB2
Wodoodporność:	Nie zabarwia wody Nie odpaja się od podłoża
Elastyczność w niskich temperaturach:	Brak rys
Zachowywanie wymiarów w niskich temperaturach:	Brak osuwania się i spływania
Reakcja na ogień:	Klasa E
Wytrzymałość na ściskanie:	Klasa C2A
Trwałość wodoszczelności i reakcji na ogień:	spełnia

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność