



## BIT K2

### - K2 Dickbeschichtung -

Высококачественная 2-компонентная битумно-полимерная мастика с полистирольным наполнителем, способная перекрывать трещины

#### Доступные позиции

Кол-во на палете	18
Единица упаковки	30 л
Тип упаковки	ведро пласт.
Код упаковки	30
Арт. №	
0888	■

#### Расход

~ 1,2 л/м<sup>2</sup> на мм толщины сухого слоя

~ 1,5 л/м<sup>2</sup> в качестве клеевого состава для теплоизоляции по периметру

Более подробно см. в таблице значений расхода в разделе Варианты применения



#### Область применения



- Гидроизоляция подземных конструкций существующих и новых сооружений
- Классы водного воздействия W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E и W4-E по DIN 18533
- Дополнительная гидроизоляция сооружений в соответствии с техническим листом WTA № 4-6
- Гидроизоляция цоколя
- Участки примыкания к конструкциям из водонепроницаемого бетона
- Клеевой состав для теплоизоляции по периметру
- Промежуточная гидроизоляция под плавающие стяжки

#### Свойства



- Не содержит растворителей
- Непроницаемость для напорной воды
- Высокая эластичность, растяжимость и способность перекрывать трещины
- Сертификат Строительного надзора Германии (abP) в соответствии с правилами испытаний строительной гидроизоляции в местах перехода на элементы конструкций из бетона с высоким сопротивлением проникновению воды (PG ÜBB)
- Непроницаемо для радона
- Устойчивость к водам, оказывающим агрессивное воздействие на бетон (DIN 4030, класс сред эксплуатации ХА3)
- Стойкость к водорослям, гнили и антигололедным солевым реагентам

#### Технические параметры продукта



Плотность готовой смеси	0,75 кг/л
Перекрытие трещин	≥ 2 мм
Испытания на водонепроницаемость при раскрытии трещин в основании (DIN 15820)	отвечает требованиям
Сухой остаток	~ 85 % по объему
Основа	полимерно-битумная эмульсия с полистирольным наполнителем
Время полного высыхания (20 °C / отн.вл.возд.70 %)	< 48 часов
Консистенция	пастообразная

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

## Сертификаты

- [AbP P-22-MPANRW-12934 zur außenliegenden Abdichtung von Sollrissquerschnitten in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand](#)
- [Untersuchungsbericht Radondichtigkeit](#)

## Возможные системные продукты

- [Kiesol \(1810\)](#)
- [Kiesol MB \(3008\)](#)
- [WP DS Levell \(0426\)](#)
- [BIT S \(0869\)](#)
- [Гидроизоляционные обмазки Remmers](#)
- [DS Protect \(0823\)](#)
- [BIT Primer \[basic\] \(0824\)](#)
- [MB 2K \(3014\)](#)
- [Rohrflansch \(4350\)](#)

## Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
 Минеральное основание с ровной поверхностью.  
 Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.  
 Бетонные основания в области примыкания "стена - плита основания" подготовить посредством снятия части поверхности механическим способом.  
 Допускается матово-влажная поверхность.  
 При необходимости обеспечить защиту от воздействия влаги со стороны строительной конструкции (т.н. обратносторонней влаги).
- **Подготовка поверхности**  
 Удалить острые выступы и остатки строительного раствора.  
 На внешних углах и кромках снять фаску.  
 Выполнить выкружку с помощью подходящего минерального раствора.  
 Углубления > 5 мм заделать минеральным составом.  
 Впитывающие минеральные поверхности грунтовать продуктом Kiesol MB.  
 Невпитывающие минеральные поверхности грунтовать продуктом BIT Primer [basic] (1:10 с водой).  
 В случае необходимости укрепления (санации) основания грунтовать продуктом Kiesol (1:1 с водой).




В качестве контактного слоя и для снижения риска образования пузырей выполнить шпатлевание на сдир данным продуктом.

#### Подготовка материала

##### ■ Комби-упаковка

Сухой компонент встряхнуть перед добавлением в битумную эмульсию.  
 Высохший, прилипший к стенкам емкости материал удалить.  
 Основную битумную массу предварительно коротко перемешать.  
 Разрыхленный сухой компонент полностью всыпать в битумную эмульсию.  
 Перемешивать в течение ~ 30 секунд, затем прервать процесс перемешивания и дать воздуху выйти из смеси.  
 Стряхнуть сухую смесь, налипшую на стенки емкости.  
 Перемешать повторно в течение не менее 2 минут.  
 Якорная насадка миксера в течение всего процесса перемешивания должна находиться у дна емкости.  
 См. инструкцию по перемешиванию.

#### Порядок применения



##### ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +30 °С

##### ■ Время пригодности к применению (+20 °С)

> 1 часа

Нанести материал в два слоя на подготовленное основание.  
 При необходимости уложить в 1-й слой гидроизоляции армирующую сетку.

#### Указания по применению

При работе с гидроизоляционными материалами, наносимыми в жидком виде, в результате прямого воздействия солнечного света и/или ветра возможно ускоренное образование пленки и сопутствующее образование пузырей.  
 Нанесение каждого последующего слоя гидроизоляции выполнять после того, как предыдущий слой наберет достаточную прочность.  
 Свежие поверхности защищать от дождя, прямого воздействия солнечных лучей, мороза и образования конденсата.  
 Сухую гидроизоляцию защищать от механического повреждения и ультрафиолетового излучения.  
 При машинном нанесении просим предварительно проконсультироваться со специалистами компании Remmers.

#### Варианты применения

##### ■ Таблица значений расхода



Класс водного воздействия (по DIN 18533)	Класс нагрузки (по DIN E 18195)	Толщина сухого слоя (мм)	Толщина свежего слоя (мм)	Количество нанесения (л/м <sup>2</sup> )	Удельный расход 30 л (ведро) (м <sup>2</sup> )
W1-E Грунтовая влага и ненапорная вода	Класс нагрузки 4 Грунтовая влага и ненапорная вода	≥ 3,0	~ 3,5	~ 3,5	~ 8,5
W2.1-E Умеренное воздействие напорной воды (глубина заложения ≤ 3 м ниже уровня грунтовых вод)	Класс нагрузки 6 Скапливающаяся инфильтрационная вода и напорная вода	≥ 4,0	~ 4,7	~ 4,7	~ 6,4
W3-E Ненапорная влага на обвалованном грунте перекрытия	Класс нагрузки 5 Ненапорная вода на обвалованном грунте перекрытия	≥ 4	~ 4,7	~ 4,7	~ 6,4
W4-E Водяные брызги на цокольном участке стены и капиллярная влага в/под заглубленными в грунт стенами	Гидроизоляция цоколя на участке возведения стены	≥ 3,0	~ 3,5	~ 3,5	~ 8,5

Поправка на шероховатость основания по DIN 18533

du = шпатлевание на сдир с расходом ~ 0,6 л/м<sup>2</sup> (зависит от основания)

dv = - при использовании кельмы с контролем толщины не требуется

- без использования кельмы с контролем толщины расход ~ 0,5 л/м<sup>2</sup> (d<sub>min</sub> = 4 мм)

#### Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Документацию об испытаниях можно получить на сайте [www.remmers.com](http://www.remmers.com).

#### Рабочий инструмент / очистка



Якорная насадка для миксера, черпак, кельма гладкая, кельма с контролем толщины, распылительное оборудование


Инструмент очистить водой сразу после использования.

Высохший материал удалять растворителем V 101 (0978).



### Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

### Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.