



Rostschutz M

- S-Protect M -

Korrosioonikaitseisand Betofix RM / Betofix R2 jaoks

Saadavus		
Tarnitatavad pakendid	288	90
Pakendi kaal	1 kg	5 kg
Pakendi tüüp	Kanister K	Kanister K
Pakendi kood	01	05
Artikli number		
0919	■	■

Kulu

Kahe kihina pealekandmisel, teraspinna 1 m² kohta u 0,9 kg Rostschutz M-i ja 2,3 kg materjali.



Kasutusala



- Sise- ja välistingimustes.
- Korrosioonikaitse.
- Süsteemikomponent Betofix RM + R2 Betofix jaoks.

Omadused

- Rooste eest kaitvad pigmendid.
- Väga vettõrjuv.
- Leelisekindel
- Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1504-7.
- Põhjalikult testitud Betofix RM-süsteemi raames betoonehituste kaitse ja renoveerimise direktiivi (RiLi-SIB) järgi.

Toote andmed

Kuivaine sisaldus	Ca. 47 %
Tihedus	Ca. 1,03 g/cm ³
Viskoossus (4 mm viskoosimeetri juures)	Ca. 20 sek.
pH-väärtus	Ca. 8

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

➤ Prüfung des Korrosionsschutzes nach EN 1504-7




Võimalikud süsteemitooted

- **Betofix RM (1092)**
- **Betofix R2 (1093)**

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Kandevõimeline, puhas ja tolmuva.
- **Ettevalmistamine**
Puhastage terasdetailid, eemaldage rooste kuni puhtusastmeni SA 2 ½.

Ettevalmistamine



- **Segamine**
Valage 1 kaaluosa vahendit Rostschutz M puhtasse nõusse ja lisage sellele 2,5 kaaluosa materjali.
Segage segumikseriga u 3 minuti jooksul intensiivselt kuni homogeense massi saamiseni, kuni materjal on konsistentsilt töötlemiseks valmis.

Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C. Madalad temperatuurid pikendavad, kõrged temperatuurid lühendavad töötlemis- ja tardumisaega.
- **Töötlemisaeg (+20 °C)**
Ca. 30 min.

Kandke materjal pinnale selle kogu ulatuses kahe 1 mm kihina.
Ooteaeg kihtide pinnalekandmise vahel: u 30 minutit.
Töötage värsket värsket meetodil.

Töötlemisjuhised

Tahkunud mörti ei tohi ei värsket mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

Juhised

Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.
Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

Töövahendid/puhastamine




Segumikser, pintsel.

Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

Ladustamine/säilivusaeg

Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.



CE-märgistus



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löhningen

09

GBI P 7-1

EN 1504-7: 2006

0919

Toode on mõeldud armatuuri kaitseks korrosiooni eest kombineerituna Betofix RM või R2-ga

Nihkekindlus:

NPD

Korrosioonikaitse:

läbitud

Ohtlikud ained:

NPD

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.