



Rostschutz M

- Agent antirouille M -

Additif antirouille pour Betofix RM/Betofix R2

Disponibilité		
Nbre / palette	288	90
Taille / Quantité	1 kg	5 kg
Conditionnement	Bidon plastique	Bidon plastique
Emballage / Code	01	05
Art. n°		
0919	■	■

Consommation

Lors d'une application en 2 couches: par m² support en acier env. 0,9 kg S-Protect M et 2,3 kg de matériel



Domaines d'utilisation



- A l'intérieur et à l'extérieur
- Protection anti-corrosion
- Composant du système Betofix RM + Betofix R2

Propriétés

- Pigments actifs anti-corrosifs
- Très hydrophobe
- Résistant aux alcalis
- Certifié conformément à DIN EN 1504-7
- Test de base dans le système Betofix RM, conformément à RiLi-SiB

Données techniques

Extrait sec	Ca. 47 %
Densité	env. 1,03 g/cm ³
Viscosité (4 mm coupe de viscosité)	env. 20 s
Valeur pH	env. 8

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

- PZ Korrosionsschutzverhalten

Produits complémentaires


- [Betofix RM \(1092\)](#)
- [Betofix R2 \(1093\)](#)

Préparation

- Exigences concernant le support
Porteur, propre et sans poussière.
- Traitement préliminaire
Armatures:
Pureté SA 2 ½ si une protection contre la corrosion est appliquée, sinon SA 2.

Préparation

- Préparation / Mélange
Verser une partie dans un seau propre et ajouter env. 2,5 parties du matériel.
Mélanger env. 3 minutes avec un mélangeur jusqu'à obtenir une consistance adaptée pour la mise en oeuvre.





Mise en œuvre



■ Conditions de mise en œuvre

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.

Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

■ Durée pratique d'utilisation (20°C)

env. 30 min.

Appliquer le mortier en 2 couches parfaitement couvrantes (épaisseur de couche minimale: 1 mm).

Temps d'attente entre l'application des différentes couches: env. 30 minutes.

Les travaux ultérieurs doivent être effectués frais sur frais.

Informations de mise en œuvre

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais.

Important

Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.

Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Outillage / Nettoyage des outils



Outil de mélange, brosse

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après utilisation.


Outils Remmers

➤ [Flächenstreicher \(4540\)](#)

➤ [Heizkörperpinsel \(4541\)](#)

Stockage / Tenue en stock

Env. 12 mois, au sec, en emballage non ouvert.



Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Déclaration de conformité



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

09 (CE); 23 (UKCA)

GBI-P 7-4

EN 1504-7: 2006

0919

Produit pour la protection anticorrosion de l'armature en combinaison avec Betofix RM ou R2

Protection contre la corrosion : Conforme

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.