



S-Protect M

- Rostschutz M -

Korrózióvédő adalék a Betofix RM/Betofix R2 termékhez

Elérhetőség		
Mennyiség raklaponként	288	90
Kiszérelés	1 kg	5 kg
Göngyöleg típusa	műa. kanna	műa. kanna
Göngyölegkód	01	05
Terméksz.		
0919	■	■

Anyagszükséglet

2 réteg felhordásakor: az acélfelület m²-ére kb. 0,9 kg S-Protect M és 2,3 kg anyag



Alkalmazási területek

- Kültéri és beltéri felületre
- Korrózióvédelem
- Rendszer alkotóeleme Betofix RM + Betofix R2



Tulajdonságok

- Rozsdavédő aktív pigmentek
- Erősen víztaszító
- Lúgálló
- A DIN EN 1504-7 szabvány szerint minősített
- Alapvizsgálat a Betofix RM rendszerben a RiLi-SIB szerint

Termékjellemzők

Szilárdanyagtartalom	kb. 47%
Sűrűség	kb. 1,03 g/cm ³
Viszkozitás (4 mm-es kifolyópohárból)	kb. 20 mp
pH-érték	kb. 8

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Tanúsítványok

- PZ Korrosionsschutzverhalten

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- Betofix RM (1092)
- Betofix R2 (1093)

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Hordképes, tiszta és pormentes.
- Előkészítés
Vasalás:
SA 2 ½ tisztasági fok korrózióvédelem alkalmazása esetén, különben SA 2

Előkészítés

- Bekeverés
1 súlyrész S-Protect M-et egy tiszta edénybe kell tenni, és kb. 2,5 súlyrésznyi anyagot hozzáadni. Keverőszerszám segítségével kb. 3 perc intenzív keveréssel homogén állagúvá kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát.





Feldolgozás



■ **Feldolgozási feltételek**

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C.

A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.

■ **Feldolgozhatósági idő (+20 °C)**

kb. 30 perc

Az iszapoló habarcsot fel kell hordani teljes fedésben két rétegben, min. rétegvastagság mindig 1 mm.

A rétegenkénti várakozási idő: kb. 30 perc.

A rákövetkező munkák friss a frissben.

Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.

Tudnivalók

Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.

A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.

Munkaeszközök és tisztítás



Keverőszerszám, ecset

A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.


Remmers szerszámok

➤ [Flächenstreicher \(4540\)](#)

➤ [Heizkörperpinsel \(4541\)](#)

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan kiserelésben száraz helyen tárolva 12 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékok az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

CE-jelölés



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

09 (CE); 23 (UKCA)

GBI-P 7-4

EN 1504-7: 2006

0919

Korrózióvédő termék vasalatokhoz Betofix RM vagy R2 termékekkel kombinálva

Korrózióvédelem:

megfelel

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatosága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.