



## S-Protect M

### - Rostschutz M -

Additivo anticorrosione per Betofix RM/Betofix R2

Disponibilità		
Confezioni per pallet	288	90
<b>Confezioni</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>
Tipo di confezione	Tanica p.	Tanica p.
Codice confezione	01	05
<b>Cod. art.</b>		
0919	■	■

#### Consumo

Con un'applicazione a 2 strati, circa 0,9 kg di S-Protect M e 2,3 kg di materiale per m<sup>2</sup> di superficie in acciaio



#### Campi di applicazione



- Interno ed esterno
- Protezione anticorrosione attiva
- Componente del sistema Betofix RM + Betofix R2

#### Caratteristiche

- Pigmenti antiruggine
- Altamente idrorepellente
- Resistente agli alcali
- Certificato secondo DIN EN 1504-7
- Test di base nel sistema Betofix RM secondo RiLi-SIB

#### Dati tecnici

Residuo secco	Circa 47 %
Densità	Circa 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità (tazza da 4 mm)	Circa 20 sec.
Valore pH	Circa 8

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

#### Certificazioni

- [PZ Korrosionsschutzverhalten](#)


#### Possibili prodotti del sistema

- [Betofix RM \(1092\)](#)
- [Betofix R2 \(1093\)](#)

#### Preparazione

- Requisiti del sottofondo  
Portante, pulito e libero da polvere.
- Preparazione  
**Rinforzo:**  
Grado di pulizia SA 2 ½ se è applicata la protezione anticorrosione, altrimenti SA 2

#### Rapporto di catalisi e diluizione



- Miscelazione  
Mettere 1 parte in peso di S-Protect M in un contenitore pulito e aggiungere circa 2,5 parti in peso di materiale. Miscelare intensamente con un mescolatore per ca. 3 minuti fino a ottenere un impasto omogeneo e adatto all'applicazione.



#### Applicazione



- Condizioni per l'impiego  
Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +5 °C a max. 30 °C.  
Basse temperature allungano i tempi di lavorabilità e di presa, temperature più elevate li accorciano.

- Tempo di lavorabilità (+20 °C)  
Circa 30 minuti

Applicare due strati di boiaccia con uno spessore di min. 1 mm ciascuno, avendo cura di coprire l'intera superficie.  
Tempo di attesa tra gli strati: circa 30 minuti.  
I lavori successivi devono essere eseguiti fresco su fresco.

#### Note per l'impiego

Non tentare di rendere riutilizzabile la malta indurita aggiungendo acqua o malta fresca.

#### Note

Utilizzare solo acqua potabile per l'impasto.  
I dati tecnici del prodotto riportati sono stati determinati in condizioni di laboratorio a 20 °C e 65 % di umidità atmosferica relativa.

#### Attrezzatura / Pulizia



Strumento di miscelazione, pennello  
Lavare con acqua l'attrezzatura utilizzata finché il prodotto è ancora fresco.

- Attrezzatura Remmers
- Flächenstreicher (4540)
  - Heizkörperpinsel (4541)

#### Immagazzinamento / Conservabilità



Ca. 12 mesi nelle confezioni non aperte conservate in luogo asciutto.

#### Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

#### Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

#### Marcatura CE



**Remmers GmbH**  
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönninge  
**UKCA Remmers (UK) Limited**  
Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

09 (CE); 23 (UKCA)  
**GBI-P 7-4**  
EN 1504-7: 2006  
**0919**

Prodotto per la protezione dalla corrosione dell'armatura in combinazione con Betofix RM o R2

Protezione dalla corrosione: **Approvato**

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.