



## S-Protect M

### - Rostschutz M -

Priedas apsaugai nuo korozijos, naudojamas kartu su „Betofix RM“ / „Betofix R2“

Variantai		
Kiekis ant paletės	288	90
<b>Pakuotė</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>
Pakuotės rūšis	Plastikinis bakelis	Plastikinis bakelis
Pakuotės kodas	01	05
<b>Artikulo Nr.</b>		
0919	■	■

#### Išėiga

Apie 0,9 kg „S-Protect M“ ir 2,3 kg medžiagos vienam plieno paviršiaus m<sup>2</sup>, dengiant 2 sluoksnius



#### Panaudojimo sritys



- Vidaus ir išorės patalpų paviršiams
- Apsauga nuo korozijos
- Sistemos „Betofix RM“ ir „Betofix R2“ sudedamoji dalis

#### Savybės

- Antikoroziniai pigmentai
- Itin atsparus vandeniui
- Atsparus šarmams
- Sertifikuotas pagal DIN EN 1504-7
- Atliktas pagrindinis bandymas „Betofix RM“ sistemoje pagal Vokietijos betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto gaires (Rili-SIB)

#### Produkto duomenys

Kietųjų dalelių kiekis	Apie 47 %
Tankis	Apie 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Klumpumas (4 mm piltuvėlis)	Apie 20 s
pH-vertė	Apie 8

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


#### Galimi sistemos produktai

- **Betofix RM (1092)**
- **Betofix R2 (1093)**

#### Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**  
Tvirtas, švarus ir be dulkių.
- **Paruošimas**  
**Sustiprinimas:**  
Grynumo laipsnis SA 2 ½, jei taikoma apsauga nuo korozijos, kitu atveju – SA 2

#### Paruošimas



- **Maišymas**  
Supilti „S-Protect M“ (1 masės dalį) į švarų indą, o tada pridėti medžiagos (apie 2,5 masės dalių).  
Maišymo prietaisu maišyti intensyviai ir tolygiai apie 3 min. iki apdorojimui tinkamos konsistencijos.

**Apdorojimas****■ Apdoravimo sąlygos**

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Esant aukštesnei temperatūrai, apdoravimo ir kietėjimo trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

**■ Apdoravimo laikas (+20 °C)**

Apie 30 min.

Suspensiją kruopščiai padengti dviem sluoksniais, vieno sluoksnio storis turi būti bent 1 mm.

Laukimo laikas tarp sluoksnių dengimo – apie 30 min.

Tolesni darbai vykdomi dangai dar neišdžiūvus.

**Apdoravimo nurodymai**

Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

**Nurodymai**

Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykiniai oro drėgmei.

**Darbo įrankiai / valymas**

Maišymo prietaisais, teptukas

Įrankius plauti vandeniui, kol medžiaga dar neišdžiūvo.


**Remmers įrankiai**

➤ **Flächenstreicher (4540)**

➤ **Heizkörperpinsel (4541)**

**Sandėliavimas / galiojimas**

12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

**Saugumas / reglamentai**

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

**Atliekų šalinimo nurodymai**

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.

Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

**Atitikties deklaracija****Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönninge, Vokietija

**UKCA Remmers (UK) Limited**

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU, Jungtinė Karalystė

09 (CE); 23 (UKCA)

**GBI-P 7-4**

EN 1504-7: 2006

**0919**

Produktas skirtas armatūros apsaugai nuo korozijos, naudojant jį kartu su „Betofix“ RM arba R2

Apsauga nuo korozijos:

atitinka reikalavimus

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.