



## S-Protect M

### - Rostschutz M -

Dodatek do sporządzania długotrwale działającej powłoki ochrony antykorozyjnej, stosowany z zaprawami Betofix RM lub Betofix R2

Formy dostawy		
Ilość na palecie	288	90
<b>Jedn. opak.</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>
Rodzaj opakowania	kanister plastikowy	kanister plastikowy
Kod opakowania	01	05
<b>Nr art.:</b>		
0919	■	■


#### Zużycie

W przypadku aplikacji 2 warstw na każdy m<sup>2</sup> powierzchni stali około: 0,9 kg Remmers Rostschutz M oraz 2,3 kg materiału głównego.



#### Obszary stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Ochrona antykorozyjna
- Składnik systemów Betofix RM + Betofix R2



#### Właściwości

- Zawiera pigmenty antykorozyjne
- Materiał silnie hydrofobowy
- Materiał odporny na alkalia
- Posiada certyfikat DIN EN 1504-7
- Badanie podstawowe w systemie Betofix RM zgodnie z wytyczną SIB (Niemcy)

#### Dane techniczne produktu

Zawartość fazy stałej	Ok. 47 %
Gęstość	Ok. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Lepkość (kubek Forda 4 mm)	Ok. 20 s
Odczyn pH	Ok. 8

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

#### Certyfikaty

- PZ Korrosionsschutzverhalten

#### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie


- Betofix RM (1092)
- Betofix R2 (1093)

#### Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża  
Nośne, czyste i wolne od pyłu.
- Przygotowania  
**Zbrojenie:**  
Stopień czystości SA 2 ½ w razie stosowania ochrony antykorozyjnej, w przeciwnym razie SA 2

#### Przygotowanie materiału

- Mieszanie  
1 cz. wag. Rostschutz M wlać do czystego pojemnika po czym wsypać ok. 2,5 cz. wag. produktu.  
Za pomocą mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.





#### Sposób stosowania



#### Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

#### ■ Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)

Ok. 30 min.

Pokryć całą powierzchnię dwoma warstwami szlamu o grubości minimalnej 1 mm każda

Czas oczekiwania pomiędzy aplikacją kolejnych warstw: ok. 30 minut

Następne roboty należy wykonywać w układzie świeże na świeże.

#### Wskazówki wykonawcze

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

#### Wskazówki

Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

#### Narzędzia / czyszczenie



Mieszarka, pędzel

Mieszalnik, pędzel


Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

Narzędzia z oferty Remmers

➤ [Pędzel ławkowiec \(4540\)](#)

➤ [Heizkörperpinsel \(4541\)](#)

#### Przechowywanie / trwałość



Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

#### Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

#### Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

#### Znak CE



#### Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

#### UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

09 (CE); 23 (UKCA)

GBI-P 7-4

EN 1504-7: 2006

0919

Wyrób do ochrony korozyjnej zbrojenia w połączeniu z wyrobami Betofix RM lub Betofix R2

ochrona antykorozyjna:

spełniona

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność