



WP RH rapid

- Rapidhärter -

Rychle tuhnoucí výplňová malta

Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	288	64	32
	Balení	1 kg	5 kg	15 kg (3 x 5 kg)
	Typ balení	Plastový kbelík	Plastový kbelík	Plastový kbelík
	Kód obalu	01	05	15
	Číslo výrobku			
šedá	1010	■	■	■

Spotřeba

Cca 1,7 kg/ l dutiny



Oblasti použití



- Rychlé opravy vlhkých míst, průsaků a výronů vody
- Izolace pod minerálními hydroizolačními stěrkami Remmers
- Sanace a utěsnění betonu, zdiva, omítek a šachet

Vlastnosti výrobku

- Reakce během několika sekund (začátek tuhnutí po cca 30 sekundách)
- Nepropustný proti tlakové vodě
- Nízký sklon ke smršťování
- Mrazuvzdorný



Údaje o výrobku

Sypná hmotnosť	Cca 1,2 kg/dm ³
Záměšová voda	Cca 0,3 l/1 kg cca 1,2 - 1,7 l/5 kg
Pevnosť v tlaku (28 d)	> 30 N/mm ²
Počátek tuhnutí při 20 °C	Cca 30 s
Konec tuhnutí při 20 °C	Cca 40 s
Hodnota pH	Cca 12

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


Systémové produkty

- WP Sulfatex (0430)
- Kiesol (1810)

Přípravné práce


- Požadavky na podklad
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- Příprava podkladu
Vlhká místa vysekat min. 3 cm do hloubky a šířky a klínovitě rozšířit směrem dovnitř.

Příprava směsi



- Míchání
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Intenzivně a homogenně promíchejte pomocí míchacího nástroje, dokud nedosáhnete konzistence vhodné pro zpracování, a ihned vtlačte do vymezené oblasti.
Smíchejte pouze tolik malty, kolik je možné zpracovat v daném časovém úseku.
Případně aplikujte ve formě prášku ručně (v ochranných rukavicích) na místa průtoku a průsaku.

Zpracování



- Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.

Na připravený podklad nanášejte namíchané malé množství vhodným nářadím nebo ručně (v ochranných rukavicích).
Případně aplikujte ve formě prášku ručně (v ochranných rukavicích) na místa průtoku a průsaku.
Prášek se spojí s prosakující vodou.
Postup podle potřeby několikrát opakujte, dokud není bod průtoku uzavřen.

Upozornění při zpracování

V případě nízkých teplot použít teplou vodu a materiál skladovaný v místnosti.
V případě silných průsaků a průniků vody použít odlehčovací trubičky.

Upozornění

Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!
Záměšová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).
Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.
Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.
Alkalické pojivo může rozpouštět neželezné kovy.
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.




Nářadí / čištění



Špachtle, spárovačka
Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí
► Mischgefäß (4030)

Skladování / trvanlivost



Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.
Obsah otevřených nádob zpracovat během týdne.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.