



Couleur	Disponibilité			
	Nombre/palette	288	64	32
	Unités de conditionnement	1 kg	5 kg	
	Type de conditionnement	Seau en plastique	Seau en plastique	Seau en plastique
	Emballage / Code	01	05	15
	Art. n°			
gris	1010	■	■	■

Domaines d'utilisation



- Pour la réparation rapide des fuites et d'autres genres d'infiltrations
- Etanchéités sous des systèmes de badigeonnage de Remmers
- Réparation et étanchéité du béton, de la maçonnerie, du stuc dans les caves, des réservoirs d'eau, des silos, des tunnels et des tiges

Propriétés

- Réaction en quelques secondes (début de durcissement après env. 30 s)
- Etanche à l'eau sous pression
- A faible rétraction
- Résistant au gel


Produits du système

- **WP Sulfatex (0430)**
- **Kiesol (1810)**

Préparation du travail


- **Exigences du support**
Porteur, propre et sans poussière.
- **Traitement préliminaire**
Pour l'étanchéité rapide des fissures, découper les joints jusqu'à une profondeur de 3 cm dans la direction axiale vers l'intérieur.

Préparation



- **Mélanger**
Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.
Mélangez intensif et homogène à l'aide d'un appareil mélangeur jusqu'à l'obtention d'une consistance applicable. Insérez immédiatement dans les zones préparées.
Ne créez que la quantité de mortier qui peut être consommée dans le temps de traitement.
Dans les endroits où les fuites sont particulièrement importantes, le produit est utilisé sous forme de poudre (utiliser des gants de protection). L'eau qui s'infiltre dans la fuite sert d'eau d'appoint.

Mise en oeuvre



- **Directives**
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.
Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

[VA1_M_181]

Dans les endroits où les fuites sont particulièrement importantes, le produit est utilisé sous forme de poudre (utiliser des gants de protection). L'eau qui s'infiltre dans la fuite sert d'eau d'appoint.

[VA1_M_182]

[VA1_M_183]

Applications

Lors d'une température extérieure basse, appliquer de l'eau chaude et du matériel adapté à la température ambiante de l'endroit.
Utiliser des tuyaux de désaération en cas d'un coulage ou d'une fuite extrême.

**Important**

Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre.
Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.
Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).
Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.
Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.
Les liants alcalins peuvent affecter les métaux non-ferreux.
Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.
Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.


Outils / nettoyage

[GR_HW_74]

Nettoyer le matériel immédiatement après usage avec de l'eau.

**Stockage / Tenue en stock**

Env. 12 mois en emballages fermés, au sec.
Appliquer le seau ouvert dans le délai d'une semaine.

**Sécurité / réglementation**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.