



## WP RH rapid

### - Rapidhärter -

Раствор тампонажный с коротким временем схватывания (гидропломба)

Цвет	Доступные позиции			
	Кол-во на палете	288	64	32
	<b>Единица упаковки</b>	<b>1 кг</b>	<b>5 кг</b>	<b>15 кг (3 x 5 кг)</b>
	Тип упаковки	ведро пласт.	ведро пласт.	ведро пласт.
	Код упаковки	01	05	15
	<b>Арт. №</b>			
grau / серый	1010	■	■	■

**Расход** ~ 1,7 кг на л заполняемого объема



#### Область применения



- Быстрый ремонт участков с протечками и просачивающейся водой
- Тампонажный раствор под нанесение минеральных гидроизоляционных обмазок Remmers
- Ремонт и гидроизоляция бетона, каменных кладок, штукатурок и шахтных сооружений

#### Свойства

- Быстрая реакция (начало отверждения примерно через 30 секунд)
- Непроницаемость для напорной воды
- Компенсированная усадка
- Морозостойкий продукт.

#### Технические параметры продукта

Насыпная плотность	~ 1,2 кг/дм <sup>3</sup>
Количество воды затворения	~ 0,3 л на 1 кг ~ 1,2-1,7 л на 5 кг
Прочность на сжатие (через 28 дней)	> 30 Н/мм <sup>2</sup>
Начало схватывания (20 °С)	~ 30 секунд
Окончание схватывания (20 °С)	~ 40 секунд
Уровень pH	~ 12

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


#### Возможные системные продукты

- **WP Sulfatex (0430)**
- **Kiesel (1810)**

#### Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.
- **Подготовка поверхности**  
Место протечки раскрыть минимум на 3 см в глубину и ширину, отверстие должно иметь клиновидную форму с расширением вовнутрь.


#### Подготовка материала



- **Замешивание**  
В чистую емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь. Тщательно перемешать при помощи смесительного инструмента до однородного состояния и получения рабочей консистенции и сразу поместить в подготовленные участки. Замешивать такое количество раствора, какое может быть выработано в пределах указанного временного промежутка.



Альтернативно: в местах протечек и активного водопритока нанести материал в виде сухой смеси вручную (использовать защитные перчатки).

**Порядок применения****■ Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +30 °С. Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.

Замешанный небольшими порциями материал нанести на подготовленное основание при помощи подходящего инструмента или вручную (использовать защитные перчатки).

Альтернативно: в местах протечек и активного водопритока нанести материал в виде сухой смеси вручную (использовать защитные перчатки).

Сухая смесь схватывается при контакте с водой, поступающей в месте протечки.

При необходимости повторить процесс несколько раз, пока место протечки не будет загерметизировано.

**Указания по применению**

При низких внешних температурах использовать для затворения теплую воду и материал, хранившийся при комнатной температуре.

При сильных протечках использовать водосбросную трубку.

**Общие указания**

Не применять на основаниях, содержащих гипс!

Вода затворения должна по качеству соответствовать питьевой воде.

Может содержать следы пирита (сульфида железа).

Смесь с низким содержанием хроматов согласно директиве RL 2003/53/EG.

Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %.

Щелочные вяжущие вещества могут оказывать разъедающее действие на цветные металлы.


Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

**Рабочий инструмент / очистка**

Шпатель, расшивка.

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 12 месяцев.

Вскрытую упаковку использовать полностью в течение одной недели.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.

Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не несут обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.