



WP RH rapid

- Rapidhärter -


Rýchlotvrdnúca výplňová malta

Odtieň	Dostupnosť			
	Počet kusov na palete	288	64	32
	Balenie	1 kg	5 kg	15 kg (3 x 5 kg)
	Druh balenia	plastové vedierko	plastové vedierko	plastové vedierko
	Kód obalu	01	05	15
	Číslo výrobku			
sivá	1010	■	■	■

Spotreba Cca 1,7 kg/l dutiny



Oblasti použitia



- Rýchla oprava mokrých miest, miest presakovania a vnikania vody
- Izolácia pod minerálne hydroizolačné stierky Remmers
- Sanácia a utesnenie betónu, muriva, omietok a šacht

Vlastnosti výrobku

- Reakcia v priebehu niekoľkých sekúnd (tuhnutie sa začne približne po 30 sekundách)
- Nepriepustný proti tlakovej vode
- Nízky sklon k zmršťovaniu
- Mrazuvzdorný

Informácie o výrobku

Sypná hmotnosť	Cca 1,2 kg/dm ³
Zámesová voda	Cca 0,3 l/1 kg cca 1,2 - 1,7 l/5 kg
Pevnosť v tlaku (28 d)	> 30 N/mm ²
Začiatok tuhnutia (20 ° C)	Cca 30 sekúnd
Koniec tuhnutia (20 ° C)	Cca 40 sekúnd
Hodnota pH	Cca 12

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.


Systémové produkty

- WP Sulfatex (0430)
- Kiesol (1810)

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- Príprava podkladu
Mokrú miestu vysekajte do hĺbky a šírky najmenej 3 cm a rozšírite ich smerom dovnútra v tvare klínu.


Príprava zmesi



- Miešanie
Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.
Miešajte intenzívne a homogénne pomocou miešacieho nástroja, kým nedosiahnete konzistenciu vhodnú na spracovanie, a ihneď vtlačte do vyrezaných miest.
Namiešajte len toľko malty, koľko je možné spracovať v danom časovom intervale.
Prípadne aplikujte vo forme prášku ručne (v ochranných rukaviciach) na miesta prietoku a presakovania.



Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. $+5^{\circ}\text{C}$ až do max. $+30^{\circ}\text{C}$.
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skrvcujú dobu spracovania a tuhnutia.

Na pripravený podklad naneste namiešané malé množstvo vhodným náradím alebo ručne (v ochranných rukaviciach).
Prípadne aplikujte vo forme prášku ručne (v ochranných rukaviciach) na miesta prietoku a presakovania.
Prášok sa spojí s prenikajúcou vodou.
Postup podľa potreby niekoľkokrát zopakujte, kým sa miesto prietoku neuzavrie.

Upozornenie pri spracovaní

Pri nízkych vonkajších teplotách použite teplú vodu a materiál uskladnený v interiéri.
V prípade silného prietoku a priesaku použite odľahčovacie rúrky.

Upozornenie

Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!
Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.
Môže obsahovať stopy pyritu (sulfidu železitého)
Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.
Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.
Alkalické spojivo môže rozpúšťať neželezné kovy.
Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne.
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Pracovné náradie, čistenie



Špachtľa, škáračka
Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

Skladovanie



Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov
Obsah otvorených nádob spracovať počas týždňa

Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.