



1026



Stiprums	Granulācija	Pieejamība	
		Skaitis paletē	42
		VPE	25 kg
		Iepakojuma veids	PE-maiss
		Iepakojuma kods	25
		Preces Nr.	
M5	≤ 1,0 mm	1026	■
M5	≤ 1,0 mm	1022	■
M5	≤ 2,0 mm	1023	■

Patēriņš

Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.



Izmantošanas jomas

- Pirmā šuvošana un šuvju labošana
- Ķieģeļu un dabīgā akmens mūriem
- [AW_M_7]



Īpašības

- Augsta sulfāta pretestība un zems efektīvs sārmu saturs (SR/NA)
- [EG_M_12]
- Laba sānu saķere
- Pieejami īpašie krāsu toņi (pret UV stariem noturīgi pigmenti)
- Dubulti hidrofobi regulējams

Sertifikāti

- [Erstprüfung n. DIN EN 998-2](#)
- [GG-Cert Zertifikat](#)
- [Prüfbericht CIF-Test_Betontechnik Nds_Nr. 037/2018](#)

Iespējamie sistēmas produkti

- [ZM HF \[basic\] \(0220\)](#)
- [Clean AC \[basic\] \(0672\)](#)

Sagatavošanās darbam

- Prasības attiecībā uz pamatni




Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.

■ Sagatavošana

Šuves dziļums vismaz 2 cm vai dubultais šuves platums.
Pieslīpētas šuvju malas var novest pie malas pārtraukumiem.


Sagatavošana



■ Piemaisījums

Ievietojiet ūdeni tīrā traukā un pievienojiet sausu javu.
Izmantojot maisīšanas darbarīku, intensīvi maisa apm. 2 minūtes līdz iegūst homogēnu, izstrādājamu konsistenci.
Samaisīt un, ja nepieciešams, pievienot nedaudz ūdens.

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.
Zema temperatūra pagarina, augsta temperatūra saīsina apstrādes un sacietēšanas laiku.

Šuvojumu pēc iespējas ieklāt divos slāņos, iespiest šuvju javu un ātri novilkt, bet ne līdzināt.

Sajaukt tikai tādu javas daudzumu, ko var izlietot apm. 2 stundu laikā.

Atklātu, notīrītu šuves savienojumu iepriekš samitriniet.

Plāna slāņa uzklāšanu bojāto vietu malās var atvieglot, pievienojot maisīšanas ūdenim ZM HF [basic] (attiecība 1:10); rezultātā sacietēšana nedaudz aizkavējas un līmējošās stiepes izturības vērtība palielinās.

Pēc ievietošanas apstrādājiet ar profilēšanas rīku (piemēram, šļūtenes gabalu).

Gaidīšanas laiks līdz nākamo slāņu uzklāšanai vismaz 24 stundas.

[VA1_FM_2]

Norādījumi par apstrādi

Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

Pēc apstrādes un virsmas apstrādes veids un ilgums ietekmē krāsu.

Iespējamās nelielas krāsu novirzes dažādās partijās!

Pasargājiet svaigas javas virsmas vismaz 4 dienas no pārāk ātras žūšanas, sala un lietus.

Lai apstrādātu ar mašīnu, lūdzu, sazinieties ar Remmers Technik servisu, tālr. 05432 83900.

Norādījumi

Var saturēt pīrītu (dzelzs sulfīds).

Nelietot uz ģipša bāzes virsmām!

Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.
Zems hromāta saturs saskaņā ar Direktīvu 2003/53/EK.

Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

Speciālās krāsas tonis pēc krāsas toņa Nr. (MF Nr., krāsu kartes, NCS utt.) vai parauga nosūtīšanas (nepastāvīgas vai mirdzošas krāsas gadījumā skaidri atzīmējiet vēlamo krāsu).

Krāsa, kas paliek pēc žūšanas un sacietēšanas, ir atkarīga no apkārtējās vides apstākļiem un apstrādes metodes. Piemēram, svaigi izlīdzināta virsma izskatās gaišāka, salīdzinot ar vēl izlīdzinātu vai rūdītu virsmu. Dažādi viena un tā paša izstrādājuma graudu izmēri var izraisīt nelielas krāsas atšķirības. No aizmugures izsūcies mitrums uz virsmas var izraisīt krāsas izmaiņas.

Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!

Sārnu saistvielas var izraisīt šķīdinātāja uzbrukumu uz krāsainiem metāliem.

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.




Darba instrumenti/tīrīšana

Pirms javas sacietēšanas notīriet darbarīkus ar ūdeni.



Glabāšana/glabāšanas laiks

Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.