



## SP Top SL [basic]

### - Schimmel-Sanierputz -

Revoque climatizador capilarmente activo, especial para la eliminación del moho

Color	Disponibilidad	
	Cant. por palet	35
	<b>UNIDADES DE ENVASADO</b>	<b>20 kg</b>
	Tipo de envase	Saco de papel
	Clave de envase	20
	<b>Artículo número</b>	
	1050	■

#### Consumo / cantidad a aplicar

Aprox. 5,6 kg/m<sup>2</sup>/cm de grosor de capa

Hay que determinar el consumo exacto en una superficie de muestra suficientemente grande.



#### Campos de aplicación

- Reparación, renovación y restauración de superficies de paredes y techos propensas a la humedad y el moho
- Control de la humedad interior
- Mejora energética de muros exteriores



#### Propiedades

- Difusión abierta y capilar activa
- Elevada proporción de espacio poroso capaz de condensación capilar
- Termoaislante
- Espesor de aplicación de dos capas de hasta 50 mm
- Elevada resistencia a los sulfatos y contenido de álcalis de bajo efecto (SR/NA)
- Apto para aplicar con máquina

#### Datos característicos del producto

Espesor de capa	Una capa hasta 20 mm Dos capas hasta 50 mm
Densidad aparente	Aprox. 0,7 kg/dm <sup>3</sup>
Clase de resistencia a la presión	CS I (i.M. 1,5 N/mm <sup>2</sup> )
Demanda de agua	6,5-6,8 l / 20 kg
Absorción capilar de agua	> 1 kg/m <sup>2</sup>
Comportamiento en fuego	Clase A1
Grano máximo	≤ 2 mm
Grupo de mortero (DIN 18550-2)	P II

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

#### Posibles productos del sistema

- [SP Prep \(0400\)](#)
- [SL Fill Q3 \(2997\)](#)
- [Color SL \(0237\)](#)
- [Tex 6,5/100 \(0236\)](#)
- [WP Top \[basic\] \(0428\)](#)
- [SL Fill Q2 \(2996\)](#)

#### Preparación del trabajo

- Requisitos que debe cumplir el soporte  
Con capacidad portante suficiente, limpio y libre de polvo.
- Preparativos  
Mojar previamente los soportes absorbentes.



Sustrato: Absorbente

Aplicar SP Prep como puente de unión en forma de red (cubriendo el 50-70 % de la superficie) con un espesor de capa máximo de 5 mm.

Alternativa: aplicar SP Top SL como una capa de rayado (capa de contacto).

**Débilmente absorbente**


Aplicar SP Prep totalmente cubriente (100 %) con un espesor de capa máximo de 5 mm.

Alternativa: aplicar SP Top SL como una capa de rayado (capa de contacto).

**Sustrato: WP Top[basic] con superficie trabajada en el sistema de impermeabilización interior [basic].**

Aplicar el producto como una capa de rayado (capa de contacto)

### Preparación




■ Mezclado

Preparar agua en un recipiente limpio y adicionarle el mortero seco.

Mezclar durante aprox. 3 minutos de forma intensa y homogénea con una herramienta de mezclado adecuada.

Para el equipo de revoque el correspondiente valor de ajuste del agua deberá determinarse sobre el terreno.

### Elaboración



■ Condiciones de aplicación

Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +30 °C.

Las temperaturas bajas alargan el periodo de aplicación y el tiempo de curado; las temperaturas elevadas los acortan.

■ Tiempo de aplicación (+20 °C)

Aprox. 30 minutos

Aplicar el producto con las herramientas o maquinaria adecuadas

Estirar la superficie con la regla modelo.

Post tratamiento de la superficie luego del endurecido.

Para una aplicación posterior con llana, desbastar la superficie después de un secado adecuado.

Tiempo de espera antes de aplicar más capas 3 días.

**De una capa**

Espesor de capa única hasta 20 mm.

**De dos capas**

Grosor de la capa por paso de trabajo 10 - 20 mm.

Espesor de capa de hasta 30 mm en fresco.

Aplicar la segunda capa después de que se haya secado lo suficiente (aprox. 12-24 horas).

Asperizar la primera capa con talocha.

### Indicaciones para la aplicación

No recuperar el mortero endurecido con agua, ni con mortero fresco.

En el caso de fondos problemáticos (extremadamente desigual y/o accidentado) recomendamos la aplicación del tejido de refuerzo en el tercio superior del revoque de saneamiento.

En las esquinas de las aberturas aplicar armaduras diagonales adicionales.

Proteger las capas de mortero fresco durante mín. 4 días contra un secado excesivamente rápido, las temperaturas bajo 0 y la lluvia.

Las grietas capilares y de contracción no implican riesgos, ya que no afectan a las propiedades.

Para garantizar en saneamiento exitoso se tendrá que cumplir con las correspondientes condiciones de secado según la ficha técnica WTA 2-9-20/D.

En caso de procesado a máquina, le rogamos que se ponga en contacto con el servicio técnico de Remmers. Tel. 05432 83900

### Indicaciones

El agua de amasado ha de tener calidad de agua potable.

Pobre en cromato según la directiva 2003/53/CE.

Puede contener trazas de pirita (sulfuro de hierro).

¡No utilizar con soportes que contengan yeso!

Los datos característicos del producto han sido obtenidos bajo condiciones de laboratorio, a 20 °C y con un 65% de humedad relativa.

Las desviaciones de las normativas actuales deben de acordarse por separado.

Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso.

### Utensilios de trabajo / limpieza

Limpiar los utensilios con agua estando el producto todavía fresco.



Herramientas Remmers


➤ Glättkelle (4004)

➤ Glättkelle duo (4118)



Estabilidad de almacenamiento / caducidad

Seco, en envases sin abrir, 12 meses



Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Equipo de protección individual

Para la pulverización se requiera utilizar aparato de protección respiratoria con filtro combinado A /P2 y gafas de protección. Llevar guantes y ropa de protección adecuados

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.