



SP Top SL [basic]


- Crépi anti-moisissure -

Mortier stuc à conductibilité capillaire élevée avec régulation du climat, surtout pour l'assainissement des moisissures

Teinte	Disponibilité
	Nbre / palette
	35
	Taille / Quantité
	20 kg
	Conditionnement
	Sac papier
	Emballage / Code
	20
	Art. n°
blanc à l'ancienne (couleur propre)	1050

Consommation
env. 5,6 kg/m²/cm épaisseur de couche
Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



Domaines d'utilisation
■ Pour la manutention, la rénovation et l'assainissement des murs intérieurs et des plafonds humides et sensibles aux moisissures.
■ Régulation de l'humidité de l'air à l'intérieur
■ Amélioration énergétique des murs extérieurs

Propriétés
■ Ouvert à la diffusion et à activité capillaire
■ Le crépi durci dispose d'une conductibilité capillaire élevée et accélère le séchage des surfaces humides
■ Isolation thermique
■ Epaisseur de couche (appliquer 2 couches) jusqu'à 50 mm
■ Haute résistance aux sulfates, faible teneur en alcalis actifs (SR/NA)
■ Application mécanique possible

Données techniques	Epaisseur de couche	Une couche jusqu'à 20 mm Deux couches jusqu'à 50 mm
	Densité volumique	env. 0,7 kg/dm ³
	Classe de résistance à la compression	CS I (i.M. 1,5 N/mm ²)
	Quantité d'eau	6,5-6,8 l / 20 kg
	Absorption capillaire d'eau	> 1 kg/m ²
	Réaction au feu	classe A1
	Granulométrie maximale	≤ 2 mm
	Groupe de mortier (DIN 18550-2)	P II

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires
➤ SP Prep (0400)
➤ SL Fill Q3 (2997)
➤ Tex 4/100 (3880)
➤ Color SL (0237)
➤ WP Top [basic] (0428)
➤ SL Fill Q2 (2996)

Préparation
■ Exigences concernant le support
Porteur, propre et sans poussière.



■ Traitement préliminaire

Pré-humidifier les substrats absorbants .

Support: absorbant

Appliquer SP Prep comme pont d'adhérence recticulé (couverture de la surface 50-70 %) avec une épaisseur de couche de 5 mm maximum.

Autre possibilité : appliquer SP Top SL comme couche tir-à-zéro (couche de contact).

Support: faiblement absorbant


Appliquer SP Prep entièrement couvrant (100 %) avec une épaisseur de couche de 5 mm maximum.

Autre possibilité : appliquer SP Top SL comme couche tir-à-zéro (couche de contact).

Substrat : WP Top [basic] avec surface rabotée dans le système d'étanchéité intérieure [basic]

Appliquer le produit comme tir-à-zéro (pont d'adhérence).

Préparation




■ Préparation / Mélange

Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.

Mélanger énergiquement pendant 3 minutes environ avec l'outil adapté, jusqu'à obtenir une consistance homogène.

Pour les machines de pulvérisation, le numéro de réglage de l'eau correspondant doit être déterminé sur place.

Mise en œuvre



■ Conditions de mise en œuvre

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.

Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

■ Durée pratique d'utilisation (20°C)

env. 30 min.

Appliquer le produit avec les outils ou machines appropriés.

Dresser le support à la règle.

TraITEMENT ULTÉRIEUR du support après la prise.

Après séchage complet, poncer avec une spatule pour finir le support.

Temps d'attente avant l'application suivante, au minimum 3 jours.

Monocouche

Epaisseur de couche (une couche) jusqu'à 20 mm.

Bicouche

Epaisseur de couche par opération: 10-20 mm.

Epaisseur de couche jusqu'à 30 mm frais sur frais.

Epaisseur de couche: 30-50 mm, appliquer la deuxième couche après durcissement complet de la première couche au plutôt le jour après.

Rayer la première couche avec un peigne de plâtrier.

Informations de mise en œuvre

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais.

Dans le cas de supports critiques (très irréguliers, fissurés, maçonnerie mixte), la mise en place d'un treillis d'armature dans le tiers supérieur du crépi d'assainissement est préconisée.

Aux coins des ouvertures, prévoir de l'armature supplémentaire en diagonale.

Protéger la surface fraîche pendant 4 jours au minimum d'un séchage trop rapide, du gel et de la pluie.

Le faïençage / les fissures de retrait sont sans importance et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation, les valeurs techniques n'en étant pas altérées.

Pour assurer le bon résultat de l'assainissement, respecter les conditions de séchage appropriées, conformément à la fiche all. WTA 2-9-20/D.

Pour une mise en œuvre mécanique, merci de consulter d'abord notre service technique. Tel. +49 5432 83900

Important

Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.

Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.

Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).

Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre.

Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Outilage / Nettoyage des outils

outil de mélange, truelle, truelle de lissage, disque en bois, planche d'éponge



Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après utilisation.

Outils Remmers


➤ **Récipient de mélange (4030)**



- Putzkamm (4130)
- Aufziehplatte (4436)
- Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)
- Spritzputzapparat (4439)
- Lisseuse (4004)
- Glättkelle (4117)
- Lisseuse duo - deux coins arrondis (4118)
- Schwammbrett rot (4935)
- Schwammbrett gelb (4936)

Stockage / Tenue en stock

Env. 12 mois, au sec, en emballage non ouvert.



Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Equipement de protection individuelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à combinaison minimum A/P2 et de lunettes de protection est nécessaire. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Déclaration de performances

- [Leistungserklärung GBI P51-3](#)

Déclaration de conformité



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lünen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 07 / UKCA 21

GBI P51-3

EN 998-1: 2017-02

1050

Mortier - conformément à test d'aptitude - avec une densité apparente du mortier sec $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$

Comportement au feu:

classe A1

Résistance à la traction:

$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (rupture B)

Absorption d'eau:

W0

Perméabilité à la vapeur d'eau:

$\mu \leq 8$

Conductivité thermique (λ 10 dry):

$\leq 0,15 \text{ W/(mK)}$ pour $P=50\%$

Durabilité (résistance au gel):

résistant, lors d'une application selon les fiches techniques

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.