



SP Top SL [basic]

- Schimmel-Sanierputz -

Kapilárne aktívna omietka regulujúca mikroklímu, obzvlášť na sanáciu plesní

Popis	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 35
	Balenie 20 kg
	Druh balenia papierové vrece
	Kód obalu 20
	Číslo výrobku
starobiela (prírodná farba) altweiß (Eigenfarbe)	1050 ■

Spotreba

Cca 5,6 kg/m²/cm hrúbky vrstvy

Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



Oblasti použitia



- Sanácia a obnova vlhkých a plesňami ohrozených plôch muriva a stropov
- Regulácia vzdušnej vlhkosti v interiéroch
- Zlepšenie tepelného odporu obvodového muriva

Vlastnosti výrobku

- Difúzne otvorený a kapilárne aktívny
- Vysoký podiel pórov umožňujúcich kapilárnu kondenzáciu
- Tepelne izolujúci
- Hrúbka vo dvoch vrstvách do 50 mm
- Vysoká odolnosť proti síranom a nízky účinný obsah alkalických látok (SR/NA)
- Vhodný pre strojové spracovanie

Informácie o výrobku

Zámesová voda	Cca 6,5-6,8 l / 20 kg
Hrúbka vrstvy	Jednovrstvová do 20 mm Dvojrvtvová do 50 mm
Sypná hmotnosť	Cca 0,7 kg/dm ³
Trieda pevnosti v tlaku	CS I (1,5 N/mm ²)
Kapilárna absorpcia vody	> 1 kg/m ²
Trieda reakcie na oheň	A1
Veľkosť zrna	≤ 2 mm
Malta skupiny	P II

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- [SP Prep \(0400\)](#)
- [SL Fill Q3 \(2997\)](#)
- [SL Fill Q4 \(0210\)](#)
- [Color SL \(0237\)](#)
- [Tex 6,5/100 \(0236\)](#)
- [WP Top \[basic\] \(0428\)](#)

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- **Príprava podkladu**



Nasiakavé podklady vopred navlhčíte vlhkou handričkou.

Podklady: nasiakavé

SP Prep aplikujte ako spojovací mostík vo forme siete (pokrytie plochy 50-70 %) v hrúbke vrstvy max. 5 mm.
Alternatívne: Naneste SP Top SL ako kontaktnú vrstvu.


Podklad: slabo nasiakavý

Naneste SP Prep plne krycí (100 %) s hrúbkou vrstvy max. 5 mm.
Alternatívne: Naneste SP Top SL ako kontaktnú vrstvu.

Podklad: WP Top ^[basic] s drážkovaným povrchom v systéme [basic] vnútornej hydroizolácie.

Naniesť produkt ako škrabanú stierku (kontaktnú vrstvu).


Príprava zmesi



■ **Miešanie**

Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.
Pomocou miešadla miešajte intenzívne cca 3 minúty, až bude zmes homogénna.
Pre strojné omietačky sa stanovuje potrebné množstvo vody na mieste.

Spracovanie



■ **Podmienky pri spracovaní**

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú čas spracovania a vytvrdzovania.

■ **Čas spracovania (+20 °C)**

Cca 30minút

Použite vhodné náradie alebo omietačku.
Povrch stiahnite škrabákom na brizolit.
Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.
Pro nataženie následnej vrstvy je treba povrch po dostatečnom vyschnutí zbrúsiť mriežkou.
Čakacia doba pred aplikáciou následnej vrstvy 3 dni.

Jednovrstvové

Hr. vrstvy jednovrstvo do 20 mm.

Dvojevrstvové

Hr. vrstvy na pracovný krok 10-20 mm.
Hr. vrstvy do 30 mm metódou mokré do mokrého.
Hr. vrstvy 30-50 mm, druhá vrstva po dostatečnom vyschnutí (cca 12-24 hod.).
Prvú vrstvu zdrsníte hrebeňom na omietku.

Upozornenie pri spracovaní

Nikdy neriedte tuhú maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.
Na kritických podkladoch (veľmi nerovné alebo popraskané, zmiešané murivo) odporúčame zabudovanie armovacej tkaniny v hornej tretine vrstvy sanačnej omietky.
V rohoch stavebných otvorov sa zabuduje dodatočné diagonálne armovanie.
Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.
Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.
Pre zaistenie úspešného výsledku sanácie dodržte podmienky vysychania podľa smernice WTA 2-9-20/D.
Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

Upozornenie

Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.
Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.
Môže obsahovať stopy pyritu (sulfidu železitého)
Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!
Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.
Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Pracovné náradie / čistenie



Miešadlo, murárska lyžica, hladidlo, drevené hladidlo, plastové hladidlo, hubové hladidlo.

Náradie čistíte v čerstvom stave vodou.

Skladovanie

Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov



Bezpečnosť



Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Vyhlásenie o zhode



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 07 / UKCA 21

GBI-P 51-5

EN 998-1: 2017-02

1050

Lahká malta na vonkajšie / vnútorné omietky (LW)

Trieda reakcie na oheň:	A1
Prídržnosť:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (vzor lomu B)
Kapilárna nasiakavosť:	W0
Priepustnosť vodnej pary (μ):	≤ 8
Tepelná vodivosť ($\lambda_{10 \text{ dry, mat.}}$):	$\leq 0,15 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pre P=50 %
Trvanlivosť (proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu):	Odolný, ak sa používa v súlade s TL
Nebezpečné látky:	NPD

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.