



Entsalzungskompresses

Szárashabarcs, a felületközei sótartalom csökkentésére

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	42
	Kiszerezés	20 kg
	Göngyöleg típusa	PE-zsák
	Göngyölegkód	20
	Terméksz.	
szürke-bézs	1070	■

Anyagszükséglet

kb. 14 kg/m²/cm rétegvastagság, függ az alapfelülettől

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Sótartalom roncsolásmentes csökkentése borogatásos eljárásban WTA Műszaki Adatlap 3-13-01 szerint.



Tulajdonságok

- Kiváló hatású borogató anyag aktív ásványi alkotórészek és cellulózok kombinációján keresztül.
- Cement- és alkálimentes.
- Optimalizált nedvesség- és sótranszport a kapilláraktív könnyű adalékok miatt.
- Könnyen és maradéktalanul el lehet távolítani.
- Hatásmechanizmus "leszáradó borogató anyag".

Termékjellemzők


Rázósúly kb. 1,4 kg/dm³

Vízigény kb. 6,6–7,3 l/20 kg

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.


Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Hordképes, tiszta és pormentes.
- **Előkészítés**
Az alapfelületet ionmentesített vízzel mattnedvesre kell előnedvesíteni.

**Előkészítés****Bekeverés**

Desztillált vagy ionmentes vizet egy tiszta keverőedénybe elő kell készíteni és hozzá adagolni a szárazhabarcsot.

Keverőszerszám segítségével kb. 3 perc intenzív keveréssel homogén állagúvá kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát.

Feldolgozás**Feldolgozási feltételek**

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.

A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.

Terméket 10-20 mm-es rétegvastagságban kell felhordani.

Megfelelő várakozási idő múlva a borogató anyagot óvatosan el kell távolítani és végül adott esetben megismételni a felhordást (kísérő vizsgálat).

Feldolgozási tudnivalók

Az alkalmazás előtt és után a sótartalmat analitikailag ellenőrizni kell (BRIFA).

A száradás előrehaladását folyamatosan ellenőrizni adott esetben a gyors kiszáradástól védeni kell.

A kiszáradt borogató anyagot azonnal el kell távolítani.

A finom hajszal- és zsugorodási repedések nem kifogásolhatók, nem jelentenek minőségi hibát, mert nem befolyásolják a termék tulajdonságait.

Tudnivalók

Porvédő álarcot viselni kell (lsd. a Biztonságtechnikai Adatlapot).

Gipsztartalmú alapfelületen nem alkalmazható!


Próbafelület készítése kötelező!

További tudnivalók a WTA- Műszaki Adatlap 3-13-01/D-ben megtalálhatók.

Munkaeszközök és tisztításuk

Keverőszerszám, simítókanál, lehúzólap, alu vakolatsimító

A munkaeszközöket friss állapotban vízzel kell tisztítani.

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan kiserelésben száraz helyen tárolva 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.
Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.