



## Entsalzungskompressе

Сухая смесь для снижения содержания солей в поверхностном слое строительной конструкции

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	25
	Единица упаковки	30 кг
	Тип упаковки	мешок бумажный
	Код упаковки	30
	Арт. №	
grau-beige / серо-бежевые	1070	■

### Расход

~ 14 кг/м<sup>2</sup> на см толщины слоя в зависимости от особенностей основания

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.



### Область применения

- Неразрушающая технология снижения содержания солей методом наложения компресса по техлисту WTA-Merkblatt 3-13-01.



### Свойства

- Высокоэффективный штукатурный компресс с комбинацией активных минеральных компонентов и целлюлозы
- Не содержит цемента и извести
- Легкий капиллярно-активный наполнитель обеспечивает оптимальный перенос влаги и солей
- Легко и полностью удаляется
- Принцип действия «Осушающий компресс»


### Технические параметры продукта

Насыпная плотность	~ 1,4 кг/дм <sup>3</sup>
Количество воды затворения	10-11 л / 30 кг

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


### Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.
- **Подготовка поверхности**  
Предварительно смочить основание деионизированной водой.

**Подготовка материала****■ Замешивание**

Влить в чистую емкость дистиллированную или деионизированную воду и добавить сухую смесь.

Тщательно перемешать строительным миксером в течение ~ 3 минут до однородного состояния и получения рабочей консистенции.

**Порядок применения****■ Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C

Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.

Нанести продукт слоем толщиной 10-20 мм.

По истечении достаточного срока эксплуатации осторожно снять компресс и при необходимости выполнить повторное нанесение (предварительно выполнить обследование).

**Указания по применению**

До и после применения контролировать содержание солей аналитически (с привлечением Института аналитики BRiFA).

Постоянно контролировать процесс высыхания, при необходимости обеспечить защиту от преждевременного высыхания.

Высохший компресс немедленно удалить.

Волосные/усадочные трещины не являются дефектом, поскольку не оказывают отрицательного влияния на технические свойства материала.

**Общие указания**

Использовать маску-респиратор (см. Паспорт безопасности).

Не применять на основаниях, содержащих гипс!


Всегда выполнять пробное нанесение!

Дополнительные указания приведены в техническом листе WTA-Merkblatt 3-13-01/D.

**Рабочий инструмент / очистка**

Строительный миксер, гладкая кельма, шпатель, правило

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 12 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.