



Primer Hydro S F

- Silikatfestiger -

Erős rögzítő hatású ásványi alapozó

Elérhetőség			
Mennyiség raklaponként	90	24	
Kíszerelés	5 kg	30 kg	
Göngyöleg típusa	műa. kanna	műa. kanna	
Göngyölegkód	05	30	
Terméksz.			
1072	■		■

Anyagszükséglet

Felületerősítés: kb. 0,5-1,0 kg/m², az alapfelülettől függően
Mélyinjektálás : kb. 30-50 kg/m³ falazat

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.

Alkalmazási területek

- Ásványi alapú építőanyagok szerkezeti megerősítése a rákerülő vakolatréteg alatt



Tulajdonságok



- Szilárdít
- Szilikátos aljzat
- Vízes
- Lúgálló
- Ásványi

Termékjellemzők


Hordozóanyag	víz
Szilárdanyagtartalom	kb. 27%
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,15 g/cm ³
pH-érték	kb. 11,5
Megjelenés	színtelen

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Hordképes, száraz, tiszta, por- és repedésmentes (kivéve: hajszálrepedések).
Építménykárosító sókat nem tartalmaz.

Feldolgozás



- Feldolgozási feltételek
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.

Használat előtt fel kell rázni.
Az anyagot ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással kell egyenletesen felhordani.
A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.

Feldolgozási tudnivalók

A felületen ne hagyjon felesleges anyagot.
A fénylő rétegeket kerülni kell.
Alkalmazása előtt meg kell szüntetni a kivitelezési hibákat (pl. repedések, repedt hézagok, hibás csatlakozások, felhúzódó nedvesség).
Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

- Száradás




1-6 óra a felvitt mennyiségtől, az építőanyagtól és a környezeti feltételektől függően.
A magasabb hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb általában meghosszabbítja a megadott időket.

Tudnivalók

Nem alkalmas nem vakolt felületeken, pl. látszó falazaton történő használatra.
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktechnológiában foglaltakat.
A hatályos műszaki szabványokat be kell tartani.
A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.
Próba felület készítése kötelező!

Munkaeszközök és tisztításuk




Kisnyomású szórókészülék, báránypóráz, széles ecset.

A munkaeszközöket használat után vízzel azonnal le kell tisztítani.

Remmers szerszámok

- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Rollerbügel (4449)
- Heizkörperpinsel (4541)

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.