



Primer Hydro S F

- Silikatfestiger -

Minerálna penetrácia so silne spevňujúcim účinkom

Dostupnosť		
Počet kusov na palete	90	24
Balenie	5 kg	30 kg
Druh balenia	plastový kanister	plastový kanister
Kód obalu	05	30
Číslo výrobku		
1072	■	■

Spotreba Spevnenie povrchu: Cca 0,5 - 1,0 kg/m² v závislosti od podkladu
Injektáž: Cca 30 - 50 kg/m³ muriva
Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Oblasti použitia ■ Štruktúralne spevnenie minerálnych stavebných materiálov pod nasledujúcimi vrstvami omietky



Vlastnosti výrobku

- Spevňujúci
- Mineralizujúci podklad
- Vodný roztok
- Odolný proti alkáliám
- Minerálny




Informácie o výrobku	Nosný materiál	Voda
	Obsah pevných častíc	Cca 27 %
	Hustota (20 °C)	Cca 1,15 g/cm ³
	Hodnota pH	Cca 11,5
	Výzor	Bezfarebný

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Prípravné práce ■ Požiadavky na podklad
Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín).
Bez škodlivých solí.

Spracovanie ■ Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. + 25 °C.



Pred použitím pretrepte.
Materiál naneste rovnomerne štetcom, valčekom alebo striekaním.
Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.



Upozornenie pri spracovaní Nenechávajte prebytok materiálu na povrchu.
Nevytvárajte lesklé povrchy.
Pred použitím odstráňte konštrukčné vady, ako napr. praskliny, popraskané škáry, vadné spoje a vzlínajúcu vlhkosť.
Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochráňte.

■ Sušenie
1 až 6 hodín v závislosti od množstva použitého materiálu, stavebného materiálu a okolitých podmienok.
Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.



<p>Upozornenie</p>	<p>Nie je vhodný na použitie na povrchoch, ktoré zostávajú viditeľné, napr. na odhalenom murive. Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy. Je potrebné dodržiavať platné technické postupy Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne. Vždy vytvorte testovacie plochy!</p>
<p>Pracovné náradie, čistenie</p> 	<p>Nízkotlakový postrekovač, plyšové valčeky, plošné štetce</p> <p>Náradie po použití ihneď vyčistite vodou.</p> <p>Remmers náradie</p> <p>➤ Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)</p>
<p>Skladovanie</p> 	<p>Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.</p>
<p>Bezpečnosť</p>	<p>Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.</p>
<p>Upozornenie na likvidáciu odpadu</p>	<p>Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.</p>

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.