



Compresse à Effet de Dessalement - Mortier Stuc

Mortier stuc tamponnant les sels / Mortier stuc système sacrificiel pour l'absorption de sels conformément à WTA

Teinte	Disponibilité	
	Nbre / palette	42
	Taille / Quantité	16 kg
	Conditionnement	Sac en PE
	Emballage / Code	16
	Art. n°	
gris	1077	■
couleurs spéciales	1073	■

Consommation

env. 6,0 kg/m²/cm d'épaisseur de couche

Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



Domaines d'utilisation



- Dessalement et réduction de l'humidité
- Mortier stuc sacrifié pour des supports chargés de sels
- Couche tampon sous le crépi ultérieur effectué selon une recette historique
- Bâtiments anciens, caves et façades

Propriétés

- Grande capacité de stockage de sel
- Activité capillaire
- Réversible

Données techniques

Epaisseur de couche	Une simple couche jusqu'à 20 mm Deux couches jusqu'à 40 mm, 10 - 20 mm par cycle de travail
Densité volumique	env. 0,7 kg/dm ³
Quantité d'eau	env. 8,5 l / 16 kg
Profondeur de pénétration d'eau	après 24 h > 10 mm
Réaction au feu	classe A1
Résistance à la compression	CS II (i.M. 3,0 N/mm ²)
Dyn. E-Module	env. 2000 N/mm ²
Densité du mortier solide	env. 0,8 kg/dm ³
Porosité ouverte	env. 60 Vol.-%

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires


- [CL Levell Historic \(0575\)](#)
- [CL Top Historic \(0576\)](#)

Préparation

- Exigences concernant le support
Porteur, propre et sans poussière.
- Traitement préliminaire
Préhumidifier le support.
Éliminer les enduits, peintures et revêtements au minimum 80 cm au-dessus de la zone endommagée.
Gratter les joints friables sur 2 cm de profondeur.
Appliquer le produit comme tir-à-zéro (pont d'adhérence).



Préparation




■ Préparation / Mélange

Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.

Malaxer avec un mélangeur pendant 2 à 4 minutes, énergiquement, jusqu'à obtenir une consistance homogène, adaptée à la mise en oeuvre.

Mise en œuvre



■ Conditions de mise en œuvre

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.

Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

■ Durée pratique d'utilisation (20°C)

env. 60 minutes

Appliquer le produit avec les outils ou machines appropriés.

Dresser le support à la règle.

Traitement ultérieur du support après la prise.

Après séchage complet, poncer avec une spatule pour finir le support.

Temps d'attente avant l'application suivante, au minimum 3 jours.

■ Monocouche

Épaisseur de couche (une couche) jusqu'à 20 mm.

■ Bicouche

Épaisseur de couche par opération: 10-20 mm.

Épaisseur de couche jusqu'à 30 mm frais sur frais.

Épaisseur de couche: 30-40 mm, appliquer la deuxième couche après séchage (env. 12-24 h).

Rayer la première couche avec un peigne de plâtrier.

Informations de mise en œuvre

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais.

Protéger la surface fraîche pendant 4 jours au minimum d'un séchage trop rapide, du gel et de la pluie.

Le faïençage / les fissures de retrait sont sans importance et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation, les valeurs techniques n'en étant pas altérées.

Pour une mise en oeuvre mécanique, merci de consulter d'abord notre service technique. Tel. +49 5432 83900

Important

Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).

Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.

Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre.

Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Outillage / Nettoyage des outils



Outil de mélange, truelle, truelle de lissage, planche de lissage (aluminium), peigne de nettoyage, balai, robot à grille, planche à clous, planche à éponge


Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau.

Outils Remmers

- [Récipient de mélange \(4030\)](#)
- [Lisseuse \(4004\)](#)
- [Glättkelle \(4117\)](#)
- [Lisseuse duo - deux coins arrondis \(4118\)](#)
- [Putzkamm \(4130\)](#)
- [Gitterrobot \(4231\)](#)
- [Schwambrett rot \(4935\)](#)
- [Schwambrett gelb \(4936\)](#)
- [Aufziehplatte \(4436\)](#)
- [Alu-Kardätsche mit Holzgriff \(4429\)](#)
- [Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife \(4437\)](#)

Stockage / Tenue en stock

6 mois au sec, en emballage d'origine non ouvert.



Sécurité / Réglementations



Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Déclaration de performances

➤ [Leistungserklärung](#)

Déclaration de conformité



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 06 / UKCA 21

GBI P45-1

EN 998-1: 2010-12

1077

Mortier selon preuve d'aptitude avec une densité apparente du mortier $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$

Comportement au feu:

classe A1

Résistance à la traction:

$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (rupture B)

Absorption d'eau:

W0

Pénétration de la vapeur d'eau:

$\mu \leq 15$

Conductivité thermique (λ 10 dry):

$\leq 0,21 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=50 %

Durabilité (résistance au gel):

résistant, lors d'une application selon les fiches techniques

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.