



Kompressenputz

Sótároló /áldozati vakolat só betárolásához a WTA szerint

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	30
	Kíszerelés	16 kg
	Göngyöleg típusa	PE-zsák
	Göngyölegkód	16
	Terméksz.	
szürke	1077	■

Anyagszükséglet

kb. 6,0 kg/m²/cm rétegvastagság

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek



- Sótalanítás és nedvességcsökkentés
- Áldozati vakolat károsító sóval alapfelületekre
- Pufferréteg történelmi receptúra szerint újragyártott vakolat alá
- Régi építmények, pincék és homlokzatok

Tulajdonságok

- Nagy sótároló képesség
- Kapilláraktiv
- Reverzibilis

Termékjellemzők

Rétegvastagság	egy rétegben max. 20 mm két rétegben max. 40 mm, rétegenként 10–20 mm
Rázósúly	kb. 0,7 kg/dm ³
Vízigény	kb. 8,5 l / 16 kg
Vízbenyomulási mélység	24 óra után > 10 mm
Éghetőség	A1 osztály
Nyomószilárdság	CS II (érték 3,0 N/mm ²)
Rugalmassági modulus	kb. 2000 N/mm ²
Szilárd habarcs nyers sűrűsége	kb. 0,8 kg/dm ³
Nyitott porozitás	kb. 60 térf.%

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.



Rendszerfelépítésben
együtt használható
termékek

- CL Levell Historic (0575)
- CL Top Historic (0576)

Előkészítés

■ Alapfelülettel szembeni követelmények

Hordképes, tiszta és pormentes.

■ Előkészítés


Az alapfelületet mattnedvesre kell előnedvesíteni.

A vakolat-, festékrétegeket és bevonatokat min. 80 cm-rel a károsodott terület felett el kell távolítani.

Málló fugát ki kell kaparni min. 2 cm mélyen.

A terméket karcos spatulyázással (kontaktréteg) kell felhordani.

Előkészítés




■ Bekeverés

A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni.

Keverőszerszámmal kb. 2-4 percgig intenzíven, homogénné kell keverni a feldolgozhatósági konzisztencia eléréséig.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.

A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.

■ Feldolgozhatósági idő (+20 °C)

kb. 60 perc

A terméket megfelelő szerszámmal vagy géppel kell felhordani.

A felületet kartecsnivel le kell húzni.

A felületet kikeményedés után át kell dolgozni.

A további vakolatfelhordás előtt a felületet fel kell érdesíteni megfelelő száradása után rácsos kaparóval.

A várakozási idő a további rétegekre 3 nap.

Egyrétegű

Egy rétegben a rétegvastagság 20 mm-ig

Kétrétegű

Rétegvastagság munkafolyamatonként 10- 20 mm.

30 mm rétegvastagságig friss a frissben.

30 - 40 mm rétegvastagságnál a második réteg felvitele csak elégséges száradás (kb. 12-24 óra) után lehet

Az első réteget vakolatfésűvel fel kell érdesíteni.

Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.

A friss habarcsfelületet min. 4 napig védeni kell a gyors kiszáradástól, fagytól és esőtől.

A finom hajszál- és zsugorodási repedések nem kifogásolhatók, nem jelentenek minőségi hibát, mert nem befolyásolják a termék tulajdonságait.

Gépi feldolgozás esetén kérjük, hívja a Remmers-Technik Service munkatársait a következő telefonszámon: +49 5432 83900.

**Tudnivalók**

Nyomokban piritet (vasszulfidot) tartalmazhat.
Kromátokban szegény (lásd: 2003/53/EK irányelv)
Gipsztartalmú alapfelületen nem alkalmazható!
Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.
Próbafelület készítése kötelező!
A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

Munkaeszközök és tisztításuk

Keverőszerszám. kőműveskanál, simító, lehúzólécs (alu), vakolatfésű, seprű, vakolat rabot, szögcs lécs, szivacsos simító

A munkaeszközöket friss állapotban vízzel kell tisztítani.

Tárolás/eltarthatóság

Szárazon, nem felbontott göngyölegben, kb. 6 hónap.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Teljesítménynyilatkozat

➤ **Leistungserklärung GBI P45-1**



CE-jelölés



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

06

GBI P45-1

EN 998-1: 2010-12

1077

Habarcss alkalmassági vizsgálat szerint, a megszilárdult habarcss száraz, nyers sűrűsége $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$

Éghetőség

Tapadó-húzószilárdság:

Vízfelvétel:

Páraáteresztőképesség:

Hővezetőképesség (λ 10 dry):

Tartósság (fagyállóság):

A1 osztály

$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (töréskép B)

W0

$\mu \leq 15$

$\leq 0,21 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ P=50 %

ellenáll, a Műszaki Adatlap szerinti alkalmazásnál

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.