



Betofix R4 SR

PCC/SPCC renforcés par des fibres (RM/SRM) pour la réparation constructive des structures en béton

Teinte	Disponibilité
	Nbre / palette 36
	Taille / Quantité 25 kg
	Conditionnement Sac papier
	Emballage / Code 25
	Art. n°
gris	1084 ■

Consommation

env. 2,0 kg/m²/mm épaisseur de couche, respectivement env. 2,0 kg/dm³
Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



Domaines d'utilisation



- Pulvérisation humide
- Mortier de réparation et de revêtement selon la norme DIN 19573
- Remplacement du béton pour les réparations à caractère constructive
- Remplacement du béton selon
 - DIN EN 1504-3
 - Rili-SIB DAFStb 2001
 - ZTV-ING
 - DIN 19573
- Dans le domaine de l'eau potable, répond aux exigences des fiches de travail DVGW W 270 et W 347

Propriétés

- Résistance élevée contre la pénétration de chlorures
- Résistant aux sulfates
- Résistant au gel et aux sels de voirie
- Faible teneur en alcali (SR/NA)
- Possibilité de pulvérisation et d'essorage
- Mise en oeuvre facile au plafond.

Informations sur la planification



Betofix R4 SR - Classification									
selon Rili-Sib 2001	M3								
selon DIN EN 1504-3	R4								
Classes de béton ancien	A3	A4							
Classe de résistance à la compression selon la norme DIN 19573	B2								
Comportement au feu	Classe A1								
Influence de l'environnement									
	XALL								
Carbonatation	XC1	XC2	XC3	XC4					
Chlorures sans eau de mer	XD1	XD2	XD3						
Chlorures avec eau de mer	XS1	XS2	XS3						
Attaque du gel avec/sans agent de dégivrage	XF1	XF2	XF3	XF4					
Attaque chimique	XA1	XA2	XA3						
Contrainte d'usure	XM1	XM2							
Waste Water	XWW1	XWW2	XWW3						
Classification de la classe d'humidité	WO	WF	WA						
Influence de la base en béton									
Pénétration de l'humidité à l'arrière backfacing water	XBW1	XBW2							
Impact de l'eau douce ou de l'eau de mer	XW1	XW2							
Contributions statiques	XSTAT								
Contrainte dynamique pendant l'application	XDYN								
Application									
Principes/procédures de réparation	3.1	3.2	3.3	4.4	5.3	6.3	7.1	7.2	7.4

Données techniques

Quantité d'eau	env. 10,7% correspond à 2,7 l/25 kg
Absorption capillaire d'eau	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$
Rétraction 28 jours	$\leq 0,55 \text{ mm}/\text{m}$
Réaction au feu	Classe A1
Coefficient de migration de chlorures après 28j	$1,17 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$
Résistance à la compression	1 j $\geq 15 \text{ N}/\text{mm}^2$ 7 j $\geq 40 \text{ N}/\text{mm}^2$ 28 j $\geq 50 \text{ N}/\text{mm}^2$
Résistance à la flexion (28 jours)	$\geq 8,0 \text{ N}/\text{mm}^2$
Dyn. E-Module	$\geq 25000 \text{ N}/\text{mm}^2$
Résistance à la traction en surface	$\geq 2,0 \text{ N}/\text{mm}^2$
Granulométrie maximale	2 mm
Contrôle de qualité	QDB

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

➤ [EG-Zertifikat QDB Nr. 921-CPR-2042](#)

Produits complémentaires

- [Betofix KHB \(1087\)](#)
- [Betofix Fill \(1008\)](#)
- [Betofix Fill SR \(1080\)](#)
- [Betofix NBM \(1230\)](#)



Préparation

■ Exigences concernant le support

Substrat en béton :

Support, propre, sans poussière

Considérer les réglementations techniques actuelles pour les paramètres suivants :

- Résistance à la traction de l'adhésif du substrat
- Rugosité minimale/profondeurs de rugosité.

Préhumidifier le support.

Armatures:

Pureté SA 2 ½ si une protection contre la corrosion est appliquée, sinon SA 2.

Préparation

■ Préparation / Mélange


Ajouter d'abord l'eau, puis le mortier sec et mélanger de façon homogène.

Le mélange n'est possible qu'à la machine !

Temps de mélange: environ 3 minutes.

Temps de maturation: env. 1 minute

Temps de remixage: environ 1 minute



Mise en œuvre

■ Conditions de mise en œuvre

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.

Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais.

Temps de traitement

(+20 °C) : Environ 60 minutes

Épaisseur de la couche

. Simple couche 5 - 25 mm

Bicouche < 50 mm, traitement frais en frais


. Couche unique dans les ruptures < 80 mm

traitement subséquent

Protégez les surfaces de mortier frais contre un séchage trop rapide dû au vent, aux rayons directs du soleil, à la pluie et/ou au gel pendant au moins 3 jours !

Traitement par la machine.

Pour une mise en œuvre mécanique, merci de consulter d'abord notre service technique. Tel. +49 5432 83900



Informations de mise en œuvre

Mélange possible uniquement à la machine !

Outils / Nettoyage des outils

Outil de mélange, truelle, truelle de lissage

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après utilisation.




Outils Remmers

- Récipient de mélange (4030)
- Truelle à gorge (5047)
- Truelle ronde (4114)
- Lisseuse (4004)
- Glättkelle (4117)
- Lisseuse duo - deux coins arrondis (4118)

Stockage / Tenue en stock

Env. 12 mois, au sec, en emballage non ouvert.



Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.



Déclaration de performances

➤ [Leistungserklärung GBI P2-2](#)

Déclaration de conformité



0921

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

12

GBI-P 2-2

EN 1504-3: 2005

1084

Produit de remplacement du béton pour les réparations constructives et non constructives.

Résistance à la compression:	classe R4
Teneur en chlorures:	≤ 0,05 %
Pouvoir adhérent:	≥ 2,0 MPa
Réduction de la rétraction et du gonflement:	≥ 2,0 MPa
Résistance à la carbonatation:	satisfait
Module E:	≥ 20 GPa
Résistance aux changements de températures partie 1 et 4:	≥ 2,0 MPa
Absorption capillaire de l'eau:	≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})
Comportement au feu:	classe A1

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.