



## Betofix KHB

Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaitis paletē	130	42
	VPE	6 kg	25 kg
	Iepakojuma veids	PE-maiss	PE-maiss
	Iepakojuma kods	06	25
	Preces Nr.		
	1087	■	■

### Izmantošanas jomas



- Iekšpusē un ārpusē
- Aizsardzība pret koroziju
- [AW\_M\_54]
- [AW\_M\_51]
- [AW\_M\_63]

### Īpašības

- [EG\_M\_73]
- Pastiprināts ar plastmasu
- Augsta stiepes izturība
- Uzskaitīts darbības materiālu tabulā
- [EG\_M\_71]

### Sertifikāti

- [EG-Zertifikat Nr. 0921-CPD-2078, QDB](#)


### Iespējamie sistēmas produkti

- [Betofix R4 \(1096\)](#)
- [Betofix R4 EM <sup>\[basic\]</sup> \(1086\)](#)

### Sagatavošanās darbam


- Prasības attiecībā uz pamatni  
Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.
- Sagatavošana  
Atklāt tērauda detaļas, noņemt rusu līdz tīrības pakāpei SA 2 1/2.

### Sagatavošana



- **Piemaisījums**  
Ievietojiet ūdeni tīrā traukā un pievienojiet sausu javu.  
Rūpīgi un viendabīgi sajauciet ar maisīšanas instrumentu apmēram 3 minūtes, līdz tiek sasniegta atbilstoša konsistence.

## Apstrāde



### ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.  
Zema temperatūra pagarina, augsta temperatūra saīsina apstrādes un sacietēšanas laiku.

[VA1\_M\_65]

[VA1\_M\_66]

[VA1\_M\_68]

## Norādījumi par apstrādi

Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

## Norādījumi

Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

[H\_M\_10]

Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.


## Darba instrumenti/tīrīšana

Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.



## Glabāšana/glabāšanas laiks

Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.



## Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

## Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.