



## Betofix RM

Schnellreparaturmörtel

Värvitoon	Saadavus	
	Tarnitatavad pakendid	36
	<b>Pakendi kaal</b>	<b>25 kg</b>
	Pakendi tüüp	paberkott
	Pakendi kood	25
	<b>Artikli number</b>	
Hall	1092	■

**Kulu** Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm kihi paksus



### Kasutusala



- [AW\_M\_763]
- [AW\_M\_765]
- Avade, pragude, pooride, defekti- ja murdekohtade parandamine

### Omadused

- [EG\_M\_376]
- [EG\_M\_377]
- [EG\_M\_99]
- Vilt- ja pahteldatav
- Külma-ja puistesoolakindel

### Toote andmed



Kihi paksus	Ühe kihiga 1,5 - 10 mm Kahe kihiga <20 mm, töötlemine värskena värsketele Lõigetes <100 mm
Kapillaarne veesiduvus	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$
Koormusklass	R2 (DIN EN 1504-3)
Tuleklass	Klass E
Survetugevus	3 h: ca. 3 N/mm <sup>2</sup> 24 h: ca. 6 N/mm <sup>2</sup> 28 d: > 10 N/mm <sup>2</sup>
Nakkevõime (DIN EN 1542) (28 d)	> 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Suurim terasuurus	0,5 mm
Veevajadus	4,7 - 5,0 l/25 kg
Värskse segu	Ca. 1,7 kg/dm <sup>3</sup>
Konsistents pärast segamist	Pahteldatav

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.


#### Võimalikud süsteemitooted

- [Rostschutz M \(0919\)](#)
- [Betonhaut \(1230\)](#)

#### Töö ettevalmistamine


- **Nõuded aluspinnale**  
[U2\_M\_110]  
Niisutada aluspind eelnevalt mattniiskeks.
- **Ettevalmistamine**  
Puhastage terasdetailid, eemaldage rooste kuni puhtusastmeni SA 2 ½.

#### Ettevalmistamine



- **Segamine**  
**Betooni aseaine**  
[U2\_M\_116]  
  
[U2\_M\_113]

#### Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**  
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C. Madalad temperatuurid pikendavad, kõrged temperatuurid lühendavad töötlemis- ja tardumisaega.  
Tahkunud mörti ei tohi ei värsket mörti ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.
- **Töötlemisaeg (+20 °C)**  
Ca. 20 minutit  
  
[VA1\_M\_795]  
[VA1\_M\_799]



**Kandke materjal pinnale selle kogu ulatuses kahe 1 mm kihina.**

Ooteaeg kihtide pinnalekandmise vahel: u 30 minutit.

Töötage värsket värsketele meetodil.

**Vajad. pahteldage tootega kriimustused.**

Raskesti ligipääsetavates kohtades kandke toode kergelt lahjendatult kontaktmassina peale.

Raskesti ligipääsetavates kohtades kandke toode kergelt lahjendatult kontaktmassina peale.

Viltige, hõõruge, siluge või struktureerige pind 15 - 30 minuti pärast.

#### Töötlemisjuhised

Segage ainult niipalju mörti, kui seda saab ca. 20 minuti jooksul kasutada.

Ülevärvitav 2-3 tunni pärast.

Kaitske värsket mördipindu väh. 2 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

#### Juhised

Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

Ei ole sobiv kasutamiseks pörandapiirkondades välitingimustes.

#### Töövahendid/puhastamine

Segamistöõriist, pintsel, spaatel, kellu, silumiskellu, silumiskäs, silumislaud



Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

#### Ladustamine/säilivusaeg

Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.



#### Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

#### Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.



CE-märgistus



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löhningen

09

GBI P3-2

EN 1504-3: 2005

1092

PPC pahtel staatilist tugevust mitterõudval remondil

Survetugevus:	Klass R2
Kloriidioonide sisaldus:	≤ 0,05 %
Nakkevõime:	≥ 0,8 MPa
Takistatud kahanemine/paisumine:	≥ 0,8 MPa
Vastupidavus karboniseerumisele:	NPD
E-moodul:	NPD
Vastupidavus temperatuurimuutustele osa 1 ja 4:	≥ 0,8 MPa
kapil. vee sidumine:	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )
Tulekindlus:	Klass E

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.