



## BTM Bio Trennkonzentrat

Décoffrant concentré, biodégradable

Disponibilité	
Nbre / palette	24
Taille / Quantité	30 l
Conditionnement	Bidon métal
Emballage / Code	30
Art. n°	
1108	■

### Consommation

Dépend de l'application et du coffrage.  
Comme huile de coffrage: env. 1l du concentré / 200-300 m<sup>2</sup> en fonction de l'absorption  
Comme agent de décoffrage bitumineux: env. 1l du concentré / 30 – 50 m<sup>2</sup>



### Domaines d'utilisation

- Supports de coffrage (non) absorbants
- Coffrages chauffés jusqu'à +70 °C
- Agent de coffrage pour les bitumes chauffés



### Propriétés

- Usage universel pour de nombreux coffrages
- Très bonne efficacité de démoulage, entretient le coffrage et résistant aux intempéries
- A brosser et à pulvériser
- Consommation économique grâce à la dilution basée sur l'application
- Biodégradable
- Pratiquement inodore

### Données techniques

Densité (20°C)	0,92 g/cm <sup>3</sup>
Point d'éclair	> 200
Consistance	Liquide
Coloris	jaune-brun

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

### Certificats

- [Anwendungsübersicht Betontrennmittel \(BTM\)](#)

### Préparation

- Exigences concernant le support  
Nettoyer les coffrages cirés ou pollués.
- Traitement préliminaire  
Traiter les nouveaux coffrages en bois avant la première utilisation avec de la pâte de ciment. Brosser le jour après et traiter avec un agent de décoffrage.


### Préparation



Émulsifier le concentré avec de l'eau (jet d'eau puissant, mélanger). Dilution en fonction du coffrage: Coffrage sec en bois 1:20 jusqu'à 1:50 Coffrage humide en bois 1:10 jusqu'à 1:20 Coffrage non absorbant 1:5 jusqu'à 1:10 Comme agent de coffrage bitumineux 1:5 jusqu'à 1:20



#### Mise en œuvre



#### ■ Conditions de mise en œuvre

Température du matériau, de l'environnement et du support : min. +5 °C à max. +70 °C.

Appliquer le matériel de manière mince.  
Éviter la formation de flaques.

#### Important

Prévoir des zones d'essai lors de l'usage des supports en béton apparent conformément à la fiche DBV.  
Appliquer la peinture, les imprégnations et les revêtements après durcissement du produit, normalement après 3 mois.  
Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.  
Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

#### Outillage / Nettoyage des outils




Pulvérisateur basse pression, brosse de surface, rouleau, balai à poils courts, raclette en caoutchouc, chiffon  
Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Diluant V 101.

#### Outils Remmers

- [Gloria Drucksprüher Pro 100 \(4668\)](#)
- [Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 \(4666\)](#)
- [Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 \(4665\)](#)

#### Stockage / Tenue en stock



Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

#### Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

#### Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.  
Cette édition annule et remplace les précédentes.