



BTM Bio Trennkonzentrat

Biologicznie degradowany środek ułatwiający rozdeskowywanie betonu

Formy dostawy	
Ilość na palecie	24
Jedn. opak.	30 l
Rodzaj opakowania	kanister blaszany
Kod opakowania	30
Nr art.:	
1108	■

Zużycie



Zależnie od sposobu aplikacji i właściwości szalunku.

Jako olej szalunkowy: ok. 1 l koncentratu / 200 – 300 m², zależnie od nasiąkliwości szalunku

Jako środek antyadhezyjny do bitumów: ok. 1 l koncentratu / 30 – 50 m²

Obszary stosowania



- Nasiąkliwe i nienasiąkliwe szalunki
- Szalunki ogrzewane do +80 °C
- Środek antyadhezyjny do gorących bitumów

Właściwości

- Uniwersalny środek do wielu typów szalunków
- Bardzo dobre działanie rozdzielające, pielęgnacyjne i zabezpieczające przed procesami zwietrzania
- Materiał zdalny do aplikacji za pomocą pędzla i natryskowej
- Ekonomiczne zużycie dzięki rozcieńczeniu dostosowanemu do konkretnego zastosowania
- Ulega biodegradacji
- Produkt o nikłym zapachu

Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	0,92 g/cm ³
Temperatura zapłonu	> 200
Kolor	żółtobrazowy
Konsystencja	płynna

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

➤ [Anwendungsmatrix BTM](#)



Przygotowanie pracy

■ Wymagania wobec podłoża

Zabrudzone lub zawoskowane szalunki należy oczyścić.

■ Przygotowania

Przed pierwszym użyciem szalunku drewnianego należy nanieść odpowiednią ilość kleju cementowego na nowe szalunki drewniane, a następnie następnego dnia zeszcotkować i nałożyć środek antyadhezyjny.

Przygotowanie materiału




Sporządzić emulsję wodną koncentratu (silny strumień wody + mieszanie).

Rozcieńczenie zależnie od właściwości materiału szalunku:

- suchy szalunek drewniany: od 1:20 do 1:50
- wilgotny szalunek drewniany: od 1:10 do 1:20
- szalunki nienasiąkliwe: do 1:5 do 1:10
- jako środek antyadhezyjny do bitumów: od 1:5 do 1:20

Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +80 °C.

Materiał nakładać cienką warstwą.
Unikać tworzenia kałuż.

Wskazówki

W przypadku betonu licowego wykonanego zgodnie z instrukcją DBV należy - zależnie od klasy betonu - wykonać powierzchnie próbne.

Przed nałożeniem farb lub powłok z powierzchni betonu należy całkowicie usunąć pozostałości materiału.

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Narzędzia / czyszczenie



Niskociśnieniowe urządzenia natryskowe, ławkowiec, wałek, szczotka z krótkim włosiem, ściągaczka gumowa, ścierka

Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

Narzędzia z oferty Remmers

- **Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)**
- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.



Indywidualne środki
ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.



Wskazówka dotycząca
utylicacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność