



## BTM [basic]

### - BTM Universal -

Spuitbaar universeel lossingsmiddel op basis van minerale oliën

| Leverbaar                    |             |              |
|------------------------------|-------------|--------------|
| Aantal per pallet            | 24          | 2            |
| <b>Grootte / hoeveelheid</b> | <b>30 l</b> | <b>200 l</b> |
| Verpakkingstype              | wit blik    | vat          |
| Verpakkingscode              | 30          | 69           |
| <b>art.nr.</b>               |             |              |
| 1117                         | ■           | ■            |

#### Verbruik



Afhankelijk van toepassing en bekisting  
 Niet-absorberende bekisting: ca. 1 l / 80 m<sup>2</sup>  
 Absorberende bekisting: ca. 1 l / 40 m<sup>2</sup>

#### Toepassing



- Zuigende en niet zuigende bekistingsondergronden
- Verwarmde bekistingen tot +80°C
- Bescherming voor betonnen tafels, productie-installaties en bouwmachines

#### Eigenschappen

- Universeel te gebruiken voor talrijke bekistingen
- Geschikt voor zichtbeton
- Zeer goede lossende werking, beschermt bekisting en weerbestendig
- Te kwasten en spuiten
- Oplosmiddelvrij
- Geurarm

#### Technische gegevens

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Dichtheid (20 °C) | 0,85 g/cm <sup>3</sup> |
| Vlampunt          | > 100                  |
| Consistentie      | Vloeibaar              |
| Kleur             | Geelachtig             |

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

#### Extra informatie

- [Toepassingsoverzicht betonlosmiddel \(BTM\)](#)


#### Mogelijke systeemproducten

- [GLORIA® 405 / 410 T Profiline \(4667\)](#)

#### Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**  
 Vervuilde of bekistingen met was reinigen.
- **Vorbereidingen**  
 Behandel de nieuwe houten bekisting vóór het eerste gebruik met cementpasta. Afborstelen de dag erop, en behandelen met een lossingsmiddel.

#### Verwerking



- **Richtlijnen**  
 Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: minstens +5 °C tot max. +80 °C  
 Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +80 °C.

Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.  
 Het materiaal dun aanbrengen.  
 Plasvorming vermijden.



### Opmerking

Op zichtbeton vlakken volgens DBV-merkblad, afhankelijk van het soort beton, een proefvlak opzetten. Verwijder materiaalresten op het betonnen oppervlak zonder resten achter te laten voordat u verf of coatings aanbrengt.  
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.  
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

### Gereedschap / reiniging



Lagedrukspuit, oppervlakteborstel, roller, kortharige bezem, rubberen aftrekker, vod


Lagedrukspuit, blokkwast, roller, kortharige bezem, rubberen schraper, doek  
Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

#### Remmers gereedschap

- > **GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)**
- > **Gloria Drukspuit Pro 100 (4668)**
- > **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- > **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**

### Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

### Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.