



## BTM [basic]

### - BTM Universal -

Te spuiten universeel lossingsmiddel op basis van minerale oliën

Leverbaar				
Aantal per pallet	50	24	2	1
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>10 ltr</b>	<b>30 ltr</b>	<b>200 ltr</b>	<b>1000 ltr</b>
verpakking	blik	blik	vat	plastic container
verpakkingscode	10	30	69	61
<b>art.nr.</b>				
1117	■	■	■	■

#### Verbruik



Afhankelijk van toepassing en bekisting  
Niet-absorberende bekisting: ca. 1 l / 80 m<sup>2</sup>  
Absorberende bekisting: ca. 1 l / 40 m<sup>2</sup>

#### Toepassing



- Zuigende en niet zuigende bekistingsondergronden
- Verwarmde bekistingen tot +80°C
- Bescherming voor betonnen tafels, productie-installaties en bouwmachines

#### Eigenschappen

- Universeel te gebruiken voor talrijke bekistingen
- Geschikt voor zichtbeton
- Zeer goede lossende werking, beschermt bekisting en weerbestendig
- Te kwasten en spuiten
- Oplosmiddelvrij
- Reukarm

#### Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt	> 100
Consistentie	Vloeibaar
Kleur	Geelachtig

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


#### Certificaten

- [Toepassingsmatrix BTM](#)

#### Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond  
Vervuilde of bekistingen met was reinigen.
- Voorbereiding  
Nieuwe houten bekistingen voor het eerste gebruik voldoende met cementlijm insmeren, de volgende dag afborstelen en met lossingsmiddel behandelen.

#### Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +80 °C.

Gebruiksklaar direct uit de verpakking te verwerken.  
Het materiaal dun aanbrengen.  
Plasvorming vermijden.

#### Opmerking

Op zichtbeton vlakken volgens DBV-merkblad, afhankelijk van het soort beton, een proefvlak opzetten.  
Materiaalrestanten op het betonoppervlak voor het aanbrengen van verven of coatings volledig verwijderen.  
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.



---

Gereedschap / reiniging



Lagedrukspuit, oppervlakteborstel, roller, kortharige bezem, rubberen trekker, vod


Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 reinigen.

Remmers gereedschap

- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)

---

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

---

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

---

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.