



## BAQ 20

Vodou ředitelný kapalný koncentrát na ochranu dřeva, bez obsahu těžkých kovů

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě		
	<b>Balení</b>	<b>45 kg</b>	<b>800 kg</b>
	Typ balení	sud	plastový kontejner
	Kód obalu	45	61
	<b>Číslo výrobku</b>		
bezbarvý	110038	■	■
hnědý	110039	■	■
zelený	110040	■	■

### Spotřeba



Pro ochranu dřeva v interiéru je minimální absorpce 20 g/m<sup>2</sup>. Absorpce impregnačního roztoku a hloubka průniku závisí zejména na druhu, opracování povrchu, vlhkosti, hustotě a teplotě dřeva a impregnačního roztoku a okolního prostředí apod.

### Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Na dřevo bez kontaktu se zemí podle EN 335-1, GK 1 a 2
- Vhodné i pro KVH
- Je určen k preventivní povrchové ochraně dřevěných stavebních konstrukcí a prvků zabudovaných v interiérech (tř.použití 1, a 2 dle ČSN EN 335)
- Pro profesionální použití

### Vlastnosti výrobku

- Preventivní ochrana proti dřevokazným houbám a hmyzu
- Dočasná ochrana proti zamodrání a plísní během vysychání
- Vysoká účinnost: nízká koncentrace roztoku a nanášeného množství, krátká doba ponoru
- UV-stabilní kontrolní barviva
- Velmi dobře rozpustná
- Jednoduché měření koncentrace
- Dlouhá stabilita účinných látek
- Inhibující (zabraňující) korozi

### Údaje o výrobku

Hustota	Cca 1,09 g/cm <sup>3</sup>
Zápach	Charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.



#### Přípravné práce


- Požadavky na podklad  
Podklad musí být čistý, bez prachu a pilin, odstranit kůru a lýko. Dřevo by mělo být již nařezáno na požadovanou velikost.

#### Příprava směsi



- Míchání  
K vytvoření 5% roztoku smíchejte 5 kg výrobku s 95 l vody.  
Pomocí krátkého promíchání roztok snadno zhomogenizujete.  
Min. 5% vodní roztok.

#### Zpracování



Natírání, máčení, stříkání  
Máčet min. 1 hodinu.

#### Upozornění při zpracování

Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

- Schnutí  
ZACHÁZENÍ S IMPREGNOVANÝM DŘEVEM

Impregnační látka se ve dřevě v průběhu několika hodin ( 4 – 20 hod. dle venkovní teploty) zafixuje. Do té doby musí být impregnované dřevo uloženo pod střechou tak, aby bylo chráněno před deštěm. Později vzniklé řezné plochy a praskliny dodatečně ošetřete 30% roztokem BAQ 20. Po úplném uschnutí lze ošetřené dřevo dále upravovat rozpouštědlovými nebo vodou ředitelnými nátěrovými hmotami ( min.doba 3 dny). Snášitelnost vyzkoušejte zkušebním nátěrem.

Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.  
Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu s difusní folií, po zaschnutí není kontakt s folií na závadu. Uvedené informace platí pro všechny barevné modifikace. Vyrobcem neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.  
V případě použití bezbarvé modifikace přípravku může dojít k zažloutnutí dřeva.

- Ředění  
Koncentrace aplikačních roztoků a účinných příjmů.  
Nátěr, postřik, polévání: 20g / m<sup>2</sup> = 10% roztok = ředění 1:9 vodou  
Máčení: 20g / m<sup>2</sup> = min. 5% roztok = ředění = 1: 9 nebo 1:19 vodou.

#### Upozornění

Později vzniklé řezné plochy a suché praskliny ošetřete pomocí 30% roztoku tohoto výrobku.



Nářadí / čištění

Štětec, váleček, postřikovací zařízení, stacionární vany



Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou. Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost

Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Popis první pomoci

Při nadýchání:  
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.  
Postiženého dovést na čerstvý vzduch a uložit v klidném prostředí.  
Při styku s kůží:  
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.  
Pokud přetrvává podráždění, vyhledejte lékaře.  
Při zasažení očí:  
Otevřené oči vyplachovat několik minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.  
Při požití:  
Nikdy nevyvolávejte zvracení! Pokud postižený zvrací samovolně zabraňte mu ve vdechnutí zvratků. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.  
Postiženého umístěte v klidu na čerstvém vzduchu. Ústa mu vypláchněte vodou a nechte vypít větší množství vody.  
Vyhledejte lékařskou pomoc.

Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Kód odpadu 03 02 05\* Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

Biocidní přípravek

**Účinné látky:**  
100 g prostředku obsahuje 18,0 g alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid a 18,0 g kyselina boritá

\*Používejte biocidy bezpečným způsobem.  
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. .  
Produkt obsahuje biocidy, které jsou toxické pro určité organismy. Abyste předešli rizikům pro lidi a životní prostředí, používejte jej pouze v souladu s návodem k použití a ve schválených oblastech použití. Nepoužívejte pro dřevo ve společných místnostech (s výjimkou vnitřních částí oken a dveří) a dřevo určeno pro přímý kontakt s potravinami nebo krmivem. Vyvarujte se zbytečného kontaktu s výrobkem. Zneužití může vést k poškození zdraví a životního prostředí.  
Otevírejte a používejte opatrně.  
Při práci nejzte, nepijte ani nekuřte. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce. Nevdechujte výpary produktu. Zabraňte vniknutí produktu (nebo jeho zbytků) do vody, půdy nebo kanalizace.