



SAN LVL

- Saniergrund -

Podkladová omietka pre vlhké a zasolené murivo podľa WTA 2-9-04 na vnútorné a vonkajšie použitie

Suchá maltová zmes. Zodpovedá štandardnej malte pre vnútorné a vonkajšie omietky R podľa STN EN 998-1.

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	
Balenie	30 kg
Druh balenia	papierové vrece
Kód obalu	30
Číslo výrobku	
114206	■

Spotreba

Cca 1,2 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy
Cca 12 kg/m²/1 cm hrúbky vrstvy
Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Oblasti použitia



- Do interiéru a exteriéru
- Existujúce budovy, pivnice a fasády
- Vyrovnávanie podkladov
- Sanácia, renovácie a obnova vlhkého zasoleného muriva a fasád
- Pre ručné a strojové spracovanie

Vlastnosti výrobku

- Otvorený difúzii vodných pár
- Vysoká odolnosť voči soli
- Vhodný pre strojové spracovanie
- Hrúbka jednej vrstvy 10 až 40 mm

Informácie o výrobku

Objemová hmotnosť	Cca 1,3 – 1,5 kg/dm ³
[pk_anL_porositaet_moertel]	> 45 % obj.
Sypná hmotnosť	< 1,4 kg/dm ³
Zámesová voda	Cca 7,5 l/30 kg
Kapilárna absorpcia vody w24	> 1,0 kg/m ²
Paropriepustnosť	μ < 15
Hrúbka prieniku vody	h > 5 mm
Pevnosť v tlaku (28 d)	CS II ≥ 3 N/mm ²
Veľkosť zrna	0-2 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- **WP Top [basic] (0428)**
- **Kiesol (1810)**

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť suchý, čistý, bez prachu, solí a vodoodpudivý.
- **Príprava podkladu**
Povrch by mal byť potiahnutý celoplošne omietkou SAN PREP (11420062).
Staré a poškodené omietky odstrániť minimálne 80 cm nad oblasť poškodenia.
Postihnuté škáry vyškrabať do hĺbky min. 2 cm.



Príprava zmesi



Pre strojné omietačky sa stanovuje potrebné množstvo vody na mieste.
Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.
Dôkladne a rovnomerne miešajte miešadlom asi 3 minúty, až je zmes homogénna a má správnu konzistenciu pre spracovanie.

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú čas spracovania a vytvrdzovania.
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. + 25 °C.
- **Čas spracovania (+20 °C)**
Cca 120 minút

Hrúbka jednej vrstvy náteru je 10 - 40 mm
Povrch stiahnite pomocou škrabky na brizolit.

Jednovrstvové

Hrúbka jednej vrstvy 10 až 40 mm
Po nanosení ďalšej vrstvy po stuhnutí vodorovne zdrsňte hrebeňom na omietku.
Použite vhodné náradie alebo omietačku.

Dvojvrstvové

Prvú vrstvu zdrsňte hrebeňom na omietku.
Po dostatočnom vyschnutí naneste druhú vrstvu.

Upozornenie pri spracovaní

Pred ďalšou aplikáciou náterov nechajte technologickú prestávku podľa všeobecnej zásady 1 mm = 1 deň schnutia.
Na kritických podkladoch (veľmi nerovné alebo popraskané, zmiešané murivo) odporúčame zabudovanie armovacej tkaniny v hornej tretine vrstvy sanačnej omietky.
Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.
V rohoch stavebných otvorov sa zabuduje dodatočné diagonálne armovanie.
Nikdy neriedte tuhú maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.
Povrchy z čerstvej malty je nutné chrániť min. 8 dní pred príliš rýchlym vysychaním, mrazom a dažďom.

Upozornenie

Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody, alebo odpovedať EN 1008.
Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.
Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!
Vždy vytvorte testovacie plochy!
Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

Pracovné náradie, čistenie

Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.
Vhodná strojová technika.
Miešadlo, murárska lyžica, hladidlo, drevené hladidlo, plastové hladidlo, hubkové hladidlo

Remmers náradie

- **Gloria Hochleistungsprüngerät 410 / 405 T Profiline (4667)**

Skladovanie



V neotvorených originálnych baleniach skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom s minimálnou trvanlivosťou 6 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.