



Stucco Prep

- Kalkspritz -

Omítkový vápenný podhoz sloužící jako kotvicí vrstva pro následné vrstvy omítek

Suchá maltová směs na bázi vápna a přírodních pucolánů. Obyčejná malta pro vnější/vnitřní omítku (GP) dle ČSN EN 998-1: 2016 ed.3, pro zdi, stropy, pilíře a příčky, kategorie CS III, Wc 0.

Určená především pro historické a památkové objekty.

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	
Balení	30 kg
Typ balení	papírový pytel
Kód obalu	30
Číslo výrobku	
114209	■

Spotřeba

Cca 6,0 kg/m² celoplošný podhoz
Cca 3,5 kg/m² cca 60% podhoz (síťovitě)
Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

Oblasti použití



- Pro interiér i exteriér
- Příprava podkladu před natažením minerálních omítek
- Stěny
- Práce v oblasti ochrany stavebních památek a ekologických staveb
- Ruční zpracování

Vlastnosti výrobku

- Obsahuje vápno a pucolánové pojivo
- Přirozeně aseptický
- Vysoká přídržnost
- Velikost zrna 4mm
- Hydraulicky tuhne
- Paropropustný

Údaje o výrobku

Nasákavost vodou	Cca 5,5 l/30 kg
Sypná hmotnost	Čerstvá malta: cca 1,6 - 1,8 kg/dm ³
Pevnost v tlaku (28 d)	CS III ≥ 4 N/mm ²
Velikost zrna	4 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamení závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- [Reinkalkmörtel H \(114210\)](#)
- [Reinkalkstuck \(114212\)](#)

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, bez solných výkvětů a nesmí být vodoodpudivý.
- **Příprava podkladu**
Podklad předvlhčit do matné vlhka.




Příprava směsi



Pomocí míchadla intenzivně a stejnoměrně míchat cca 1-3 minuty, až se docílí vhodná konzistence pro zpracování.
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracování a vytvrzování.
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.

■ Doba zpracování (+20 °C)

Cca 120 min.

Nasákové podklady

Nanášet síťovitě jako adhezní můstek (krytí 50-70 %) s maximální tloušťkou 5 mm.

Vnitřní izolace a slabě nasákové podklady

Nanášet celoplošně (krytí 100%), s maximální tloušťkou 5 mm.

Upozornění při zpracování



Před další aplikací povrchových úprav ponechat technologickou přestávku dle obecné zásady 1mm = 1 den schnutí
Vlasové trhliny a smršňovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.
Omítku nanášet po 2-4 dnech.
Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.
Nikdy neředít tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

Upozornění

Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody, nebo odpovídat EN 1008.
Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.
Vždy vytvořte testovací plochy!
Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

Nářadí / čištění



Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.
Míchadlo, zednická lžice, ocelové koště, mechanická omítačka, trychtýřová omítací pistole.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.



Prohlášení o shodě



Remmers s.r.o.
Modletice 141, 251 01 Modletice

EN 998-1
STUCCO PREP
Prohlášení o vlastnostech č.: POV-13-CZ-11420089

Obyčejná malta pro vnější/vnitřní omítku (GP).

Pevnost v tlaku:	CS III
Přídržnost po 28 dnech: (způsob odtržení FP)	≥ 0,18 N/mm ² FP:A,B
Absorpce vody:	Wc 0
Propustnost vodních par:	μ 15/35
Tepelná vodivost (λ10,dry): (tabulková průměrná hodnota, P= 50%)	0,83 W/m.K
Trvanlivost:	NPD
součinitel mrazuvzdornosti pro 10 cyklů (zmrazování/rozmrazování)	
Nebezpečné látky:	viz. BL
Reakce na oheň:	Třída A1

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.