



Stucco Fine

- Reinkalkstuck -

Klasická jemná vápenná omietka (vápenný štuk)

Suchá maltová zmes na báze vápna a prírodných pucolánov. Bežná malta na vonkajšie/vnútorne omietky (GP) podľa ČSN EN 998-1: 2016 ed.3, na steny, stropy, stĺpy a priečky, kategória CS I, Wc 0.

Určené predovšetkým pre historické a pamiatkové budovy.

Dostupnosť	
Počet kusov na paletu	
Balenie	25 kg
Druh balenia	papierové vrece
Kód obalu	25
Číslo výrobku	
114212	■

Spotreba

Cca 1,1 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



Oblasti použitia



- Do interiéru a exteriéru
- Steny
- Práca v oblasti ochrany historických pamiatok a "ekologického staviteľstva".
- Pre ručné a strojové spracovanie

Vlastnosti výrobku

- Obsahuje vápno a pucolánové spojivo
- Karbonátové a hydraulické nastavenie
- Prírodné aseptický
- Optimálna prídržnosť
- Jedna vrstva do hrúbky 2 mm
- Vysoko priepustný pre vodnú paru
- Filcovateľný

Informácie o výrobku

Zámesová voda	Cca 11,0 l/25 kg
Objemová hustota čerstvej malty	Cca 1,5 – 1,7 kg/dm ³
Sypná hmotnosť	Vytvrdnutá malta: cca 1,4 - 1,6 kg/dm ³
Pevnosť v tlaku (28 d)	CS I ≥ 0,4 N/mm ²
Veľkosť zrna	0-0,5 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenaajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- **Stucco Prep (114209)**
- **Reinkalkmörtel H (114210)**

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť suchý, čistý, bez prachu, solí a vodoodpudivý.
- **Príprava podkladu**
Podklad predvlhčiť do matnej vlhka.




Príprava zmesi



Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.
Dôkladne a rovnomerne miešajte miešadlom asi 3 minúty, až je zmes homogénna a má správnu konzistenciu pre spracovanie.

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú čas spracovania a vytvrdzovania.
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. + 25 °C.

■ Čas spracovania (+20 °C)

Cca 300 minút

Stupeň kvality povrchu Q1-Q3
Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

Kontaktná vrstva

Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.
Povrch dokončite plsteným alebo hubkovým hladidlom.
Naťahujte do hladka vhodným náradím.

Upozornenie pri spracovaní

Celková hrúbka vrstvy cca 2 mm
Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom primerane ochráňte.
Prácu na súvislej ploche neprerušujte.
Aby sa zabránilo viditeľným napojeniam pri viacerých poschodiach lešenia, nanášajte materiál vo všetkých poschodiach naraz.
Na súvislých plochách používajte iba materiál rovnakej výrobnéj šarže.
Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.
V rohoch stavebných otvorov sa zabuduje dodatočné diagonálne armovanie.
Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.
Nikdy neriedte tuhú maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

Upozornenie

Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody, alebo odpovedať EN 1008.
Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.
Vždy vytvorte testovacie plochy!
Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.


Pracovné náradie / čistenie



Miešadlo, jemné hladidlo, výsuvná ALU lata (hliníková), štetec, kefa, plstená stierka, hubkové hladidlo

Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

Skladovanie



V neotvorených originálnych baleniach skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom s minimálnou trvanlivosťou 6 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.