



Betofix NBM

- Peau de béton -

Agent de post-traitement pour béton

Disponibilité			
Nbre / palette	24	2	1
Taille / Quantité	30 kg	200 kg	1000 kg
Conditionnement	Bidon plastique	Fût	Conteneur
Emballage / Code	30	69	61
Art. n°			
1230	■	■	■
Fût de 200 kg / conteneur de 1000 kg sur demande			

Consommation

Env. 150 ml/m²



Domaines d'utilisation

- Agent de post-traitement pour la construction générale en béton et le béton pour les structures de circulation
- Pour les demandes de VM et BM conformément à la TL NBM-StB 09



Propriétés

- Coefficient de blocage $S_M \geq 85\%$
- Valeur SRT (résistance au dérapage) ≥ 50 divisions d'échelle
- Emulsion prêt à utiliser
- Sans solvant
- Application possible par pulvérisation
- Forme un film à la surface



Données techniques

Densité (20°C)	1,00 g/cm ³
Coefficient d'étanchéité S_M	92 %
Valeur SRT (traction)	64 divisions
Consistance	Liquide
Valeur pH	Env. 9
Coloris	Blanchâtre


Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

- [Rapport d'essai effet barrière selon TL NBM-StB 09](#)
- [Rapport de test d'adhérence selon TL NBM-StB 09](#)

Mise en œuvre

- Conditions de mise en œuvre
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C.



Bien brasser avant utilisation.
Appliquer le matériel de manière égale en 2 couches.

Informations de mise en œuvre

Appliquer le produit après évaporation de l'eau résiduaire.
Prendre les dispositions adaptées pour protéger les matériaux et éléments de construction ne devant pas entrer en contact avec le produit.



Exemples d'utilisation

Applications VM et BM basées sur TL NBM-StB 09	Moment de l'application	
	Mat humide	
	M	
Béton pour les zones de circulation (béton routier avec exigences de résistance au dérapage en surface)	V	VM
Construction générale en béton (béton pour les éléments non routiers sans exigences d'adhérence)	B	BM

Important

Peut pas être utilisé pour un traitement ultérieur intermédiaire.
Appliquer la peinture, les imprégnations et les revêtements après durcissement du produit, normalement après 3 mois.
Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.
Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Outillage / Nettoyage des outils



Appareils Airless, appareil de pulvérisation à basse pression
Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après utilisation.

Outils Remmers

- GLORIA® 405 / 410 T Proflin (4667)
- Gloria Pulvérisateur à pression Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)

Stockage / Tenue en stock



Minimum 6 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Équipement de protection individuelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.