



Betofix NBM

- Curing -

Uithardingsmiddel voor beton

Leverbaar			
Aantal per pallet	24	2	1
Grootte / hoeveelheid	30 kg	200 kg	1000 kg
Verpakkingstype	plastic can	vat	container
Verpakingscode	30	69	61
art.nr.			
1230	■	■	■
200 kg vat / 1000 kg container op aanvraag			

Verbruik

Ca. 150 ml/m²



Toepassing

- Nabehandlingsmiddel voor algemene betonbouw en beton voor verkeersconstructies
- Voor VM- en BM-toepassingen in overeenstemming met TL NBM-StB 09



Eigenschappen

- Afdichtingscoëfficiënt $S_M \geq 85\%$
- SRT-waarde (slipweerstand) ≥ 50 schaalverdelingen
- Gebruiksklare emulsie
- Oplosmiddelvrij
- Smitbaar
- Vormt een film aan de oppervlakte



Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	1,00 g/cm ³
Afdichtingscoëfficiënt S_M	92 %
SRT-waarde (tractie)	64 schaalverdelingen
Consistentie	vloeibaar
pH-Waarde	ca. 9
Kleur	witachtig


De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- Prüfbericht Sperrwirkung gemäß TL NBM-StB 09
- Prüfbericht Griffigkeit gemäß TL NBM-StB 09

Verwerking

- Richtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C.



Voor gebruik goed roeren.
Het materiaal gelijkmatig in 2 lagen aanbrengen.

Applicatie

Het materiaal wordt aangebracht op het matvochtige betonnen oppervlak.
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.



Toepassingsvoorbeelden

VM- en BM-toepassingen op basis van TL NBM-StB 09		Tijdstip van het aanbrengen
		Matvochtig
		M
Beton voor verkeerszones (wegbeton met eisen aan de stroefheid van het wegdek)	V	VM
Algemene betonconstructie (beton voor niet-verkeersgebonden onderdelen zonder eisen aan de slipweerstand)	B	BM

Opmerking

Niet geschikt voor tussentijdse nabehandeling.
Verwijder materiaalresten op het beton oppervlak zonder resten achter te laten voordat u verf of coatings aanbrengt.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.


Gereedschap / reiniging



Airless apparatuur, lagedrukspuitapparatuur
Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

- Remmers gereedschap
- > GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)
 - > Gloria Drukspuit Pro 100 (4668)
 - > Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
 - > Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)

Opslag / houdbaarheid



In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.