



## Betofix NBM

### - Betonhaut -

Средство по уходу за свежеложенным бетоном

Доступные позиции			
Кол-во на палете	24	2	1
<b>Единица упаковки</b>	<b>30 кг</b>	<b>200 кг</b>	<b>1000 кг</b>
Тип упаковки	канистра пласт.	бочка	контейнер
Код упаковки	30	69	61
<b>Арт. №</b>			
1230	■	■	■
Тара 200 кг (бочка) и 1000 кг (контейнер) по запросу			

#### Расход

~ 150 мл/м<sup>2</sup>



#### Область применения



- Средство для ухода за свежим бетоном в бетонном строительстве общего назначения и в строительстве дорожно-транспортных бетонных сооружений
- Для классов применения VM и BM в контексте требований TL NBM-StB 09 (технические условия для жидких составов для ухода за свежим бетоном)

#### Свойства




- Коэффициент фиксации  $S_M \geq 85\%$
- Значение SRT (шероховатость)  $\geq 50$  единиц по шкале
- Готовая к применению эмульсия
- Не содержит растворителей
- Можно наносить напылением
- Образует защитную пленку на поверхности

#### Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	1,00 г/см <sup>3</sup>
Коэффициент блокировки испарения воды $S_M$	92 %
Значение SRT (шероховатость)	72 единиц по шкале
Консистенция	жидкая
Уровень pH	~ 9
Цвет	белесый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

#### Порядок применения



- **Условия применения**  
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C

Перед применением тщательно перемешать.  
Равномерно нанести материал в два рабочих прохода.

#### Указания по применению

Материал наносится на матово-влажную поверхность бетона.  
Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

#### Варианты применения



Варианты применения в соответствии с Техническими условиями для жидких составов для ухода за свежим бетоном (TL NBM-StB 09)	Буквенное обозначение области применения	Временной момент нанесения состава (влажность бетона)	Тип состава
Бетон для проезжих частей (дорожный бетон с требованиями к коэффициенту трения поверхности)	V	матово-влажный (M)	VM
Бетонные конструкции общего назначения (бетон не для проезжих частей и без требований к коэффициенту трения поверхности)	B	матово-влажный (M)	BM

**Общие указания**

Не предназначено для промежуточной дополнительной обработки бетона. Перед нанесением покрытий полностью удалить остатки материала с поверхности бетона. Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования. При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

**Рабочий инструмент / очистка**

Оборудование для безвоздушного распыления или опрыскивания под низким давлением. Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от заморозки месте. Срок хранения не менее 6 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Средства индивидуальной защиты**

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.