



Aqua TL-422-Treppenlack

Jednozložkový lak odolný proti oderu




Odtieň	Dostupnosť	
	Počet kusov na palette	22
	Balenie	20 l
	Druh balenia	plechový obal
	Kód obalu	20
	Číslo výrobku	
20 mat		
bezfarebný	1245	■
30 polomat		
bezfarebný	1240	■

Spotreba 100 - 120 ml/m² na jednu vrstvu náteru



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Základný a vrchný náter
- Masívne a dyhované drevo
- Drevené schodiská
- Obývací & spálňový nábytok
- Vnútorné vybavenie: napr. panely, lišty, obloženia & interiérové dvere
- Len pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Rýchle schnutie & dobrá brúsiteľnosť
- Spracovanie aj na zvislých plochách
- Odolný proti oderu & poškrabaniu
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, 1C
- Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky
- 2K-Ready: ďalšie zvýšenie odolnosti voči chemikáliám, krémom na ruky a oderu bez použitia izokyanátov pridaním 2% Aqua VGA-485

Informácie o výrobku

Spojivo	Akrylát / PU
Hustota (25°C)	Cca 1,03 g/cm ³
Zápach	Typický

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenaajú záväznú špecifikáciu produktu.

Skúšobné normy DIN 68861, 1C Odolnosť voči chemikáliám

Ďalšie informácie

- [Návod na ošetrovanie lakovaných podláh a schodov](#)
- [Pflegehinweise für lackierte Möbeloberflächen](#)
- [Wasserbasierte Beschichtungssysteme im Treppenbau](#)
- [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Systémové produkty

- [Aqua V-490-Verzögerer \(1939\)](#)
- [Aqua KB-004-Kompaktbeize \(3840\)](#)



- Aqua PB-006-Positivbeize (3882)
- Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)

Prípravné práce

■ Požiadavky na podklad

Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masntô a bez uvoľnených nečistôt.

Vlhkosť dreva: 8-12%

■ Príprava podkladu

Mastné a živcovité drevo/podlahy umyte prípravkom WV-891 alebo V-890. Pri práci v interiéri použite UN-894. Nechajte rozpúšťadlo dobre vypchať.

Drevo vybrúste brúsny papierom zrnitosti P 100 - 180.

Pokiaľ si želáte farebný výsledok, podklad je potrebné namoriť moridlami Aqua KB-004, Aqua BB-007 alebo Aqua PB-006.

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +15 °C až do max. + 25 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.

Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním.

Nádbová pištoľ: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

Po preschnutí a medzibrúsení (P 240 - 320) aplikujte druhý a tretí pracovný krok.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

■ Sušenie

Suchý proti prachu: asi po 60 minútach

Suchý na dotyk: asi po 2 hodinách

Prelakovateľný: po cca 4 hodinách

Stohovateľný: po sušení cez noc

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

■ Riedenie

Pripravený k aplikácii, v prípade potreby zriedte vodou (max. 5%)

Upozornenie

Dodržujte "Návod na ošetrovanie lakovaných podláh a schodov".

Pracovné náradie / čistenie



strikacie zariadenia Airless, airmix, nádobová pištoľ, valec s krytom z mikrovlákná (výška vlasu 8 mm), akrylová kefa

Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri aplikácii striekaním používajte respirátor s filtrom častíc P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

Obsahuje biocídny prípravok (konzervačný prostriedok pre výrobky v plechovom obale) s biocídnymi účinnými látkami CMIT/MIT (3:1) na ochranu obsahu nádoby pred znehodnotením mikrobiálnymi organizmami (baktérie, kvasinky atď.). Bezpodmienečne dodržiavajte upozornenia pri spracovaní!



Obsah VOC podľa smernice
Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/i): max. 140 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 140 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.