



Hydro Seal BE

- Beton- und Estrichverfestiger -

Preparat uszczelniający

Formy dostawy			
Ilość na palecie	60	24	2
Jedn. opak.	10 kg	30 kg	200 kg
Rodzaj opakowania	kanister plastikowy	kanister plastikowy	beczka
Kod opakowania	10	30	69
Nr art.:			
1290	■	■	■

Zużycie około 0,15 - 0,50 kg/m², zależnie od porowatości podłoża

Obszary stosowania

- Środek do uszczelniania świeżego betonu i jastrychów cementowych
- Renowacja i ochrona podłoży mineralnych
- Wiązanie pyłu i wzmocnianie struktury lub powierzchni
- Ochrona przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami siatki spoin

Właściwości

- Bezbarwny
- Alkaliczny
- Zwiększa odporność na ścieranie
- Zwiększa wytrzymałość na ściskanie
- Ogranicza nasiąkliwość i osadzanie się zanieczyszczeń

Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	około 1,15 g/cm ³
Baza	alkaliczny roztwór krzemianów
Kolor	bezbarwny
Odczyn pH	około 11,4

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty > [Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten Nr. 391455-02](#)

Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Podłoże musi być czyste, nasiąkliwe i nie może być zaolejone.

- **Przygotowania**



Stare powierzchnie betonowe i jastrychy należy z odpowiednim wyprzedzeniem (tj. dzień przed zabiegiem) zmożyć.

Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

Materiał nanosić bezciśnieniowo, metodą zalewania, wielokrotnie powtarzając, w układzie świeże na świeże.

Materiał rozprowadzać za pomocą gumowej ściągaczki, następnie opracować za pomocą szczotki.

Nadmiar materiału usunąć lub po zachowaniu odpowiednio długiego czasu żelowania (około 30 minut) zmyć wodą.

W przypadku dużych powierzchni warto zastosować maszynę myjącą.

Wskazówki wykonawcze

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

W przypadku jastrychów pigmentowanych po aplikacji materiału może dojść do zmiany zabarwienia.

Reakcja może - zależnie od warunków panujących w otoczeniu - trwać do 90 dni.

Wskazówki

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

Narzędzia / czyszczenie



Odpowiednie urządzenia natryskowe, miotły/szczotki, odpowiednie maszyny myjące


Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

Zaschnięte resztki materiału dają się usuwać wyłącznie mechanicznie.

Narzędzia z oferty Remmers

- Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)
- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Rollerbügel (4449)
- Nylon-Rolle Profi (5045)
- Nylon-Rolle Standard (5066)
- Heizkörperpinsel (4541)

Przechowywanie / trwałość



W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niez mieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.

Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji



Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Deklaracja Właściwości
Użytkowych

➤ **Leistungserklärung GBI F 018-2**

Znak CE



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

09

GBI F 018-2

EN 13813:2002

1290

Jastrych / powłoka z żywicy epoksydowej, do stosowania w budynkach

Reakcja na ogień:	Bfl-s1
Uwalnianie substancji powodujących korozję:	SR
Odporność na ścieranie:	NPD
Przyczepność:	NPD
Odporność uderowa:	NPD

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność