ACC H

Versneller voor epoxyhars

	Leverbaar		
	Aantal per pallet	504	24
	Grootte / hoeveelheid	**14 x 0,5 kg**	**30 kg**
	verpakking	flacon	can
	verpakkingscode	83	30
	art.nr.		
	1295	■	■

Verbruik

Tot 4 M-% in verhouding tot het bindmiddel

Eigenschappen

- Eenvoudig te doseren
- Oplosmiddelvrij
- Versnelt de doorharding

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	0,97 g/cm³

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- **Epoxy ST 100 (1160)**
- **Epoxy OS Color (6980)**
- **Epoxy Flex PH (6250)**

Voorbereiding

- **Vermengen**
  Versneller toevoegen aan de verharder component. Vervolgens conform het technisch merkblad van het bindmiddel verwerken.

  Het versnelde systeem ongevuld of gevuld aanbrengen (vulgraad maximaal 1 : 1 naar gewichtsdelen).
  De maximale vulgraad is afhankelijk van de hoeveelheid versneller en de omgevingstemperatuur. Eventueel een proefvlak opzetten.

Verwerking

Alleen voor de professionele verwerker!

- **Verwerkingsrichtlijnen**
  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8 °C tot max. +25 °C.

  Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

Toepassingsvoorbeelden

- **Uithardproces is afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid versneller**

Epoxy OS Color	Ontwikkeling van Shore D hardheid bij kamertemperatuur (ca. 22 °C) afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid ACC H		
	zonder ACC H	+ 2 M-% ACC H	+ 4 M-% ACC H
4 uur	0	17	62
6 uur	8	50	76
8 uur	19	63	79

Beloopbaarheid van de coating vanaf een Shore D hardheid van 40.

Opmerking

Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.
Het gebruik van een versneller verkort de verwerkingstijd. Afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid kunnen er problemen met de hechting, spaanslagen of sporen van de prikroller ontstaan.
Eigenschappen zoals scheuroverbrugging, UV-stabiliteit, slagvastheid en de bestendigheid tegen snelle

waterbelasting worden negatief beïnvloed.
Op elkaar aansluitende vlakken alleen materiaal met een gelijk aandeel versneller verwerken om lichte kleurnuances uit te sluiten.
Het versnellen van andere epoxyharssystemen is niet mogelijk, omdat onverdraagzaamheid met dat systeem niet kan worden uitgesloten.
Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor de professionele verwerker!

Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.