



## AGE

Décapage & enlèvement de graffiti

Disponibilité			
Nombre/palette	432	66	12
Unités de conditionnement	12 x 0,75 l	5 l	25 l
Type de conditionnement	Seau métal	Seau métal	Seau métal
Clé de fermeture	01	05	25
Art. n°			
1368	■	■	■

### Consommation

env. 0,3 – 0,5 l/m<sup>2</sup> par opération

Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.



### Domaines d'application



- Supprime les laques de dispersion, les laques d'alcool dénaturé, les laques de nitro et les laques acryliques, également que les résines et les couches de cire, les vernis et les graffitis
- Support en bois, en métal et supports minéraux

### Propriétés

- Pâteux
- Très efficace
- Long temps de traitement
- Sans N-méthyl-2-pyrrolidone, hydrocarbures chlorés et alcalins
- Biodégradable

### Caractéristiques techniques

Densité (20°C)	1,04 kg/l
Viscosité	env. 7000 mPas
Valeur pH (20°C)	env. 8,5
Aspect	Jaunâtre

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

### Attestations

- [Protection des surfaces - BAST \(Institut fédéral de recherche sur les autoroutes\)](#)

### Informations supplémentaires

- [Fiche technique sur les ingrédients](#)




## Produits du système

- Funcosil FC (0711)
- Funcosil SNL (0602)
- Funcosil SN (0604)
- Protection contre les graffitis (0685)

## Préparation du travail

- **Traitement préliminaire**  
Enlever mécaniquement les salissures grossières.

## Mise en oeuvre



- **Directives**  
Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +30°C

Appliquer le produit à l'aide d'un appareil approprié.

Le temps de réaction dépend de la surface, du matériel à enlever, de l'épaisseur de couche et de la température de l'air.

Enlever les anciennes couches de peinture à l'aide d'un couteau à enduire, d'une brosse ou d'une machine à haute pression après le temps de réaction.

Répéter l'opération si nécessaire.

Le produit de nettoyage doit être éliminé sans laisser de résidus.

## Applications

Le cas échéant, prévoir suffisamment de ventilation.

Prendre les dispositions adaptées pour protéger les éléments de construction et matières ne devant pas entrer en contact avec le produit.

Toutes les installations de réception nécessaires doivent être installées.

Le temps ouvert du matériel peut être prolongé en couvrant le support avec un film PE pour obtenir un meilleur résultat.

## Remarques

Les réglementations en vigueur et les exigences légales doivent être prises en compte. Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles. Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!


## Outils / nettoyage



Pinceau, pinceau plat (pas de brosse en plastique), matériel de pulvérisation Airless

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

## Stockage / Conservation



Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

## Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

## Equipements de protection personnelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules minimum A/P2 et de lunettes de protection est nécessaire. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

## Elimination

Les résidus du produit et l'eau polluée ne peuvent pas être versées dans l'eau de surface. Collecter l'eau de lavage et l'éliminer selon les prescriptions locales en vigueur. Vous pourriez trouver l'information dans la fiche technique DWA-M 370 "Déchets et effluents du nettoyage et du décapage des façades".



---

L'objet doit enregistré auprès les autorités compétentes.

---

Réglementation  
Européenne des  
Détergents (EG) n°  
648/2004

5 - 15 % aliphatic hydrocarbons;  
< 5 % soap, anionic surfactant

Les indications contenues dans cette  
fiche technique tiennent compte des  
techniques et procédés les plus  
modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas  
sous notre contrôle, ces indications  
n'engagent pas la responsabilité du  
fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions  
générales de vente. Si vous ne les avez  
plus, vous pouvez demander un nouvel  
exemplaire, vu que nous livrons  
seulement sous ces conditions.