



AGE

Décapage & enlèvement de graffiti

| Disponibilité | | | |
|---------------------------|-------------|------------|------------|
| Nombre/palette | 432 | 66 | 12 |
| Unités de conditionnement | 12 x 0,75 l | 5 l | 25 l |
| Type de conditionnement | Seau métal | Seau métal | Seau métal |
| Clé de fermeture | 01 | 05 | 25 |
| Art. n° | | | |
| 1368 | ■ | ■ | ■ |

Consommation

env. 0,3 – 0,5 l/m² par opération

Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.



Domaines d'application



- Supprime les laques de dispersion, les laques d'alcool dénaturé, les laques de nitro et les laques acryliques, également que les résines et les couches de cire, les vernis et les graffitis
- Support en bois, en métal et supports minéraux

Propriétés

- Pâteux
- Très efficace
- Long temps de traitement
- Sans N-méthyl-2-pyrrolidone, hydrocarbures chlorés et alcalins
- Biodégradable

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------|----------------|
| Densité (20°C) | 1,04 kg/l |
| Viscosité | env. 7000 mPas |
| Valeur pH (20°C) | env. 8,5 |
| Aspect | Jaunâtre |

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Attestations

- [Oberflächenschutz - BAST \(Bundesanstalt für Straßenwesen\)](#)

Informations supplémentaires

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)




Préparation du travail

■ Traitement préliminaire

Éliminer les saletés grossières de manière mécanique.

Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +30°C

Appliquer le matériel avec les outils appropriés.

Le temps de réaction dépend de la surface, du matériel à enlever, de l'épaisseur de couche et de la température de l'air.

Enlever les anciennes couches de peinture à l'aide d'un couteau à enduire, d'une brosse ou d'une machine à haute pression après le temps de réaction.

Le cas échéant, on peut répéter le processus de nettoyage.

Éliminer le produit de nettoyage sans laisser des traces.

Applications

Le cas échéant, prévoir suffisamment de ventilation.

Prendre les dispositions adaptées pour protéger les éléments de construction et matières ne devant pas entrer en contact avec le produit.

Prendre en considération les prescriptions légales en ce qui concerne l'environnement, comme l'élimination des déchets tant du produit que de la peinture.

Le temps ouvert du matériel peut être prolongé en couvrant le support avec un film PE pour obtenir un meilleur résultat.

Remarques

Prendre en considération les prescriptions de sécurité lors de la mise en oeuvre.

Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!

Outils / nettoyage




Pinceau, pinceau plat (pas de brosse en plastique), matériel de pulvérisation Airless

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Stockage / Conservation

Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Equipements de protection personnelle

Pour la mise en oeuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules minimum A/P2 et de lunettes de protection est nécessaire. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

Élimination

Les résidus du produit et l'eau polluée ne peuvent pas être versées dans l'eau de surface. Collecter l'eau de lavage et l'éliminer selon les prescriptions locales en vigueur. Vous pourriez trouver l'information dans la fiche technique DWA-M 370 "Déchets et effluents du nettoyage et du décapage des façades".

L'objet doit être enregistré auprès des autorités compétentes.



| | |
|--|---|
| Réglementation Européenne des Détergents (EG) n° 648/2004 | < 5 % soap < 5 % anionic surfactant 5 % < 15 % aliphatic hydrocarbons |
|--|---|

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.