



AGE

Festéklemaró és graffiti eltávolító

Elérhetőség			
Mennyiség raklaponként	432	66	12
Kiszerezés	12 x 0,75 l	5 l	25 l
Göngyöleg típusa	bádogkanna	bádogkanna	bádogkanna
Göngyölegkód	01	05	25
Terméksz.			
1368	■	■	■

Anyagszükséglet

kb. 0,3 - 0,5 l/m² munkafolyamatonként

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek



- Eltávolítja a diszperziós- és akril festékeket, a műgyanta-, a nitro- és a spirituszlakkokat, a mattítószereket, a politúrt és a graffitit (falírkákat)
- Fa-, fém- és ásványi alapfelülethez

Tulajdonságok

- Pasztaszerű
- Kiváló hatású
- Hosszú feldolgozhatósági idő
- Nem tartalmaz N-metil-pirrolidont, klórozott szénhidrogéneket és alkáliákat
- Biológiailag lebomló

Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	1,04 kg/l
Viszkozitás	kb. 7000 mPa*s
pH-érték (20 °C)	kb. 8,5
Megjelenés	sárgás

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Funcosil FC (0711)**
- **Funcosil SNL (0602)**
- **Funcosil SN (0604)**
- **Graffiti-Schutz (0685)**


Előkészítés

- Előkészítés



A durva szennyeződések mechanikailag kell eltávolítani.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C.

A terméket megfelelő berendezéssel kell felhordani.

A reakció idő függ az alapfelülettől, a lemarandó anyagtól, rétegvastagságtól és a környezet klímájától.

Az eltávolítandó bevonatokat a megfelelő reakcióidő után mechanikailag kell eltávolítani a felületről.

A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.

A tisztítószert maradéktalanul el kell távolítani.

Feldolgozási tudnivalók

A megfelelő szellőztetésről (pl.: zárt-, vagy félig zárt terekben) gondoskodni kell.

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

A megfelelő anyagfelfogó szerkezetet fel kell szerelni.

A reakcióidő meghosszabbítható vékony műanyag fólia (PE) fedéssel.

Tudnivalók

Figyelembe kell venni az aktuális szabályzatokat és a jogszabályi követelményeket.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a termék tanúsítványban foglaltakat.

Próbafelület készítése kötelező!


Munkaeszközök és tisztításuk



Ecset, széles meszelő (nem műanyag sörtés), airless szóróberendezés

A munkaeszközöket a felhasználás után azonnal vízzel le kell tisztítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerezésben hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A hatóanyag maradék és a hatóanyagtartalmú mosóvíz nem kerülhet a felületi csatornarendszerbe. A mosóvizet össze kell gyűjteni és a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani/szennyvízcsatornába juttatni. Tudnivalók a német DWA-M 370 "Homlokzatok tisztításánál és rétegleválasztásánál keletkező hulladék és szennyvíz" műszaki adatlapban.

Az objektumot be kell jelenteni az illetékes hatóságnál.

A tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK rendelet

< 5 % szappan, anionos felületaktív anyag
5 - 15 % alifás szénhidrogének



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.
Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.