



Epoxy WHG Color

Ķīmiski izturīgs, plaisu savienojošs pārklājums

Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaitis paletē		
	VPE	10 kg	25 kg
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	11	26
	Preces Nr.		
gaiši pelēks	1425	■	■
oļi pelēks	1428	■	■
Īpašās krāsas no 100 kg	1429	■	■

Patēriņš Skatiet lietojuma piemērus

Izmantošanas jomas

- Ķīmiski izturīgs, plaisu savienojošs pārklājums
- Pārklājums sistēmā SL Floor WHG (AbZ Z-59.12-302)

Īpašības

- Statiski plaisu savienojošs
- Ķīmiski ļoti izturīgs
- Grūti uzliesmojoša
- Var braukt ar rokas palešu ratiņiem un rūpniecības kravas automašīnām

Izstrādājuma dati

■ **Piegādes stāvoklī**

	A komponents	B komponents	Maisījums
Blīvums (20 °C)	1,70 g/cm ³	1,06 g/cm ³	1,55 g/cm ³
Viskozitāte (25 °C)	4500 mPa s	480 mPa s	2100 mPa s

■ **Gatavā stāvoklī**

Nodilums atb. Taber	70 mg (CS10, 1000 U, 1000 g)
Shore D pēc 28 dienām	59
Stiepes/lieces izturība	apm. 17 N/mm ² *
Spiediena izturība	apm. 45 N/mm ² *

* 1:10 epoksīdsveķu java ar normētām smiltīm

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

➤ **Vispārējā būvinspekcijas atļauja Z-59.12-302**



- Atbilstības sertifikāts SL Floor WHG
- Izturība (ķīmiskās vielas)
- Ugunsdrošības pārbaude (klasifikācija)
- Pretslīdes pretestība_R12
- Pretslīdes pretestība R11 V6
- Pretslīdes pretestība_R10

Iespējamie sistēmas produkti

- Epoxy GL 100 (1427)
- WHG TX (1221)

Sagatavošanās darbam

■ Prasības attiecībā uz pamatni

Pamatnei jābūt drošai, nedēformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.


Gruntētās virsmas līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

Jāizmanto piemēroti Remmers epoksīda gruntējumi, epoksīda skrāpējumu špakteles vai epoksīda javas.

Sīkāka informācija ir atrodama attiecīgā produkta pašreizējā tehniskajā datu lapā.

Strādājot vispārējās būvinspekcijas atļaujas ietvaros, pamatnei jāatbilst vispārējai būvinspekcijas atļaujai. Jāizmanto tur uzskaitītie sistēmas produkti.

Sagatavošana



■ Kombinācijas iepakojums

Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju (apm. 300 - 400 apgr./min.).

Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.

Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.


Sajaukšanas attiecība (A : B) 100 : 20 pēc svara daļām

Uzreiz pēc sagatavošanas pilnībā uzklājiet gatavu maisījumu uz sagatavotās virsmas un izklājiet ar piemērotiem līdzekļiem.

Pēc tam apstrādājiet virsmu, izmantojot zobotu veltni.

Piezīme: Uz vertikālajām virsmām jāuzklāj pārklājums, pievienojot apm. 2 M% WHG TX.

Apstrāde



Tikai komerciāliem lietotājiem!

■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +10 °C līdz maks. +30 °C.

Vismaz 48 stundas pēc uzstādīšanas materiāls ir jāaizsargā pret tiešu ūdens un mitruma iedarbību.

Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80%.

Apstrādes un cietināšanas laikā pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +3 °C virs rasas punkta temperatūras.

■ Apstrādes laiks (+20 °C)

apm. 45 minūtes

■ Pārklājamība (+20 °C)



Gaidīšanas laiks starp darba operācijām vismaz 12 stundas un maks. 48 stundas.

Ja būvlaukuma dēļ ir ilgāks gaidīšanas laiks, pirms nākamās darbības virsmu pieslīpēt līdz baltai.

■ **Sacietēšanas laiks (+20 °C)**

Var staigāt pēc 16 stundām, mehāniski izturīgs pēc 3 dienām

pilnībā slodzes izturīgs pēc 7 dienām

Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

Lietošanas piemēri

■ **Pārklājums**

Novietojiet materiālu uz sagatavotās virsmas un izmantojiet piemērotus līdzekļus, piem. zobveida špakleļlāpstiņu vai rakeli.

Pēc tam pielabojiet ar adatu veltni (metāla).

Patēriņš	vismaz 1,5 kg/m ² saistvielas
----------	--

■ **Bāzes slānis uzbērtiem pārklājumiem**

Novietojiet nepiepildīto materiālu uz sagatavotās virsmas un izmantojiet piemērotu iegreiztu špakleļlāpstiņu vai rakeli un, ja nepieciešams, zobotu veltni.

Joprojām svaigo pamatnes slāni pārkausa ar uguni kaltētām kvarca smiltīm.

Pēc sacietēšanas noņemiet pārpalikumus.

Patēriņš	vismaz 1,0 kg/m ² saistvielas
----------	--

■ **Nobeiguma hermetizācija**

Uzklājiet materiālu ar gumijas lāpstiņu un pēc tam to atkal velmējiet krusteniski, izmantojot piemērotu epoksīda veltni.

Patēriņš	apm. 0,5 - 0,8 kg/m ² saistvielas
----------	--

Norādījumi

Visas iepriekš minētās vērtības un patēriņš ir noteikti laboratorijas apstākļos (20 ° C) ar standarta krāsām. Uz būvlaukuma var rasties nedaudz atšķirīgas vērtības.

Aptuvenie norādītie daudzumi attiecas uz gludām, izlīdzinātām pamatnēm.

Apstrādājiet blakusesošas virsmas ar tāda paša partijas numura materiālu, jo pretējā gadījumā var rasties krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

Maisījumu uzklāšana ar iegreiztu špakleļlāpstiņu /rakeli. Apstrādājot ar izlīdzinošo špakleļlāpstiņu /tērauda ēveli, "ķelles sitieni" var palikt redzami.

Virsmas remonts un apstrāde uz esošajām virsmām noved pie redzamas izskata un struktūras maiņas.

Abrazīvās mehāniskās slodzes noved pie nolietojuma pazīmēm.

Transportlīdzekļi ar metāla un poliamīda riepām, kā arī dinamiska punktveida slodze var palielināt nodilumu.

UV un laikapstākļu iedarbības rezultātā epoksīda sveķi parasti nesaglaba krāsu.

Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

Darba instrumenti/tīrīšana



Izlīdzinoša ķelle, zobots rakelis, zobots veltnis (metāls), gumijas lāpstiņa, epoksīda veltnis, piemērota maisīšanas ierīce

Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.


Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 101.

Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.



Glabāšana/ glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.



Drošība/noteikumi

Tikai komerciāliem lietotājiem!

Sīkāka informācija par drošību transportēšanas, glabāšanas un darbības laikā, kā arī par utilizāciju un ekoloģiju ir atrodama pašreizējā drošības datu lapā un brošūrā " Epoksīda sveķi būvniecības nozarē un vidē" (Deutsche Bauchemie e.V., 2. izdevums, 2009. gads).

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/j): maks. 500 g/l (2010)
Šis produkts satur < 500 g/l GOS.



CE MARĶĒJUMS



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

07

GBIII 020_4

EN 13813:2002

1428

Sintētisko sveķu līme / sintētisko sveķu pārklājums lietošanai iekštelpās

Ugunsdrošība:	E _{fl}
Kodīgu vielu izdalīšanās:	SR
Nodilumizturība:	≤ AR 1
Stiepes izturība:	≥ B 1,5
Triecienizturība:	≥ IR 4

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.