



Renovier-Grund

Speciālais gruntējums pavecai un pelēkai kosknei




Krāsu tonis	Pieejamība			
	Skaitis paletē	672	200	96
	VPE	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	01	03	05
	Preces Nr.			
priede	1504	■	■	■

Patēriņš

Atkarībā no koksnes absorbcijas apt. 100 ml/m²



Izmantošanas jomas



- Koksne iekšā un ārā
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēgi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- Pelēku un raibu koksnes virsmu atjaunošana un izlīdzināšana
- Nav piemērots uzklāšanai uz grīdas virsmām (terasēm, koka platformām utt.)

Īpašības



- Noturīgs pret laika apstākļiem un mitrumu regulējošs
- Ātra žūšana
- Labs necaurspīdīgums pat ar vienu kārtu
- Ļoti laba saķere ar pamatni

Izstrādājuma dati

Saistviela	Akrilāta dispersionsija
Blīvums (20 °C)	1,07 g/cm ³
Smarža	maiga

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.



Iespējamie sistēmas produkti

- › Holzschutz-Grund* (2066)
- › Öl-Dauerschutz-Lasur (7670)
- › Dauerschutz-Lasur UV (2234)

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Sagatavošanās darbam

■ Prasības attiecībā uz pamatni

Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%

Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

■ Sagatavošana

Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.

Ar misiņa suku rūpīgi notīriet pelēkās un pavecās koksnes virsmas, lai nodrošinātu optimālu saķeri.

Noņemiet vaļīgus vai atplīsušus zarus, kā arī atklātas sveķu vietas, notīriet tās ar piemērotu līdzekli (piem., šķīdinātāju V 101, šķīdinātāju otu mazgāšanai).

Koksni ārējā zonā, kas tiek aizsargāta pret puvi un zilēšanu, iepriekš apstrādāt ar aizsargājošu koka pamatni*. (*Rūpīgi izmantojiet biocīdālus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!)

Noapaļojiet asas malas.

Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Krāsot.

Uzklājiet šķiedras virzienā.

Pēc žūšanas sekojošais starposma un galīgais pārklājums tiek uzklāts ar pastāvīgu aizsardzību pret UV stariem vai ar eļļai izturīgu glazūru [eko].

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.

Atjaunojot logus un ārdurvis, pirms turpmākas pārklāšanas mēs iesakām slīpēt ar smilšpapīru (P180) vai smalku slīpēšanas sūkli.

■ Žūšana

pārstrādājams: apm. 4 stundas

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

■ Izmantošanai

Gatavs lietošanai

Darba instrumenti/tīrīšana




Akrila saru suka, virsmas suka

Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.



Glabāšana/ glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.

Izlietot atvērtu trauku, cik ātru vien iespējams.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .
Šis produkts satur <130 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.