




Schnellschaum 2K

Dwukomponentowa pianka poliuretanowa do montażu ościeżnic



Formy dostawy	
Ilość na palecie	624
Jedn. opak.	12 x 400 ml
Kod opakowania	12
Nr art.:	
1546	■

Zużycie



Jedna puszka wystarczy na 5 - 6 ościeżnic
Uzysk: ok. 20 l/puszka (swobodnego spieniania)

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Do szybkiego montażu elementów budowlanych
- Do wypełniania wolnej przestrzeni pomiędzy murem i wbudowywanymi ościeżnicami, ramami okiennymi i kasetami rolet
- Do zamykania przepustów rur, kanałów kablowych i pustych miejsc

Właściwości

- Specjalnie do stosowania bez użycia pistoletu
- Szybkie wiązanie w ciągu kilku minut
- Wysoki uzysk pianki
- Nie ekspanduje wtórnie
- Bardzo duża siła klejenia
- Reakcja nie wymaga dostępu wilgoci lub powietrza
- Doskonale izoluje termicznie i akustycznie



Dane techniczne produktu

■ W stanie dostarczanym

Gęstość (20 °C)	około 35 kg/m ³
Odporność termiczna	około -40 °C do +100 °C
Reakcja na ogień	B2 wg DIN 4102
Kolor	jasnozielony

■ W stanie przereagowanym

Wytrzymałość na rozciąganie	Ca. 0,10 N/cm ²
Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617)	Ca. 2 %

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

- Prüfbericht Wärmeleitfähigkeit
- Allg. bauaufs. Prüfzeugnis (B2 - DIN 4102)

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Schaumreiniger (1099)

Przygotowanie pracy

■ Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być wolne od brudu, kurzu, luźnych części, oleju, smaru itp. i powinno być możliwie jak najbardziej suche.

Czyszczoną powierzchnię nie moczyć przed nałożeniem preparatu!

■ Przygotowania

Przekręć kilka razy w prawo plastikowe kółko na stopce puszk.

Przytrzymać zaworem w dół i energicznie wstrząsnąć puszką około 20 razy.

Nałożyć adapter kątowy.

Sposób stosowania



Aplikować z zaworem skierowanym do dołu.

Ulatniająca się piana musi być jednolicie jasnozielona. W razie potrzeby ponownie wstrząsnąć.

Po wymieszaniu zawartość puszk należy przerobić w ciągu ok. 5 minut, w przeciwnym razie piana w puszcze stwardnieje (niebezpieczeństwo rozerwania!).

Wskazówki wykonawcze

■ Schnięcie

Abbindebeginn: ca. 10 Minuten (bei +20 °C)

Entspreizbar nach: ca. 45 Minuten (bei +20 °C)

Vollbelastbar nach: ca. 2 Stunden (bei +20 °C)

Wskazówki

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Nie ogrzewać pojemnika powyżej +50 °C.

Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.


Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.



Narzędzia / czyszczenie

Zesztywniała pianka jest nierozpuszczalna.
Zanieczyszczenia należy natychmiast usunąć za pomocą środka do usuwania pianki.

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

Podczas pracy z produktem należy stosować filtr ochrony dróg oddechowych typ A (brązowy).

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność