



MultiColl-Express

- Coll Express PU -

Высокопрочный полиуретановый универсальный бесцветный клей премиум-класса

Цвет		Доступные позиции	
		Кол-во на палете	1200
		Единица упаковки	15 x 310 мл
		Тип упаковки	картуш
		Код упаковки	15
		Арт. №	
farblos / бесцветный		1571	■

Расход

~ 5-15 г/м² при нанесении полосой

~ 50 г/м² при точечном нанесении



Область применения



- Для внутренних и наружных работ
- Универсальное назначение
- Склеивание древесины, металла, пластика, керамики, стекла
- Сборка мебели, крепление и монтаж панелей, планок, дверных коробок
- Склеивание деревянных окон и дверей
- Не предназначено для полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена и силиконов

Свойства



- 1-компонентный продукт
- Не содержит растворителей
- Высокая прочность склеивания, не образует пятен
- Места склеивания визуально незаметны
- Водостойкость D4 по DIN EN 204
- Не стекает, выравнивает неровности

Технические параметры продукта



Плотность (20 °C)	~ 1,1 г/мл
Открытое время склеивания (время корректировки)	~ 5 мин (+20 °C/отн.вл.возд. 65 %)
Время прижима	не менее 60 мин. (+20 °C/отн.вл.возд. 65 %)
Диапазон рабочих температур	от -30 °C до +100 °C
Прочность сцепления при сдвиге (древесина/древесина)	> 10 Н/мм ²
Водостойкость (DIN EN 204)	D4

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Подготовка к выполнению работ


■ Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно быть чистым и обладать несущей способностью.

■ Подготовка поверхности

Обои и существующие лакокрасочные покрытия не являются пригодными для склеивания контактными поверхностями и поэтому должны быть удалены.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +35 °C.

Выполнять нанесение при помощи пистолета для герметиков.

Слегка увлажнить контактные поверхности, чтобы добиться максимального уровня и скорости набора силы склеивания. Для двух непористых контактных поверхностей: слегка увлажнить только одну из сторон. Нанести клей на одну из поверхностей и соединить изделия в течение 5 минут, прилагая усилие и при необходимости слегка сдвигая и вращая их относительно друг друга. Для более надежного склеивания сильно прижать изделия друг к другу (длительность прижима не менее 60 минут). На время отверждения клея исключить сдвиг контактных поверхностей. Нанесение можно выполнять точно или полосой.


Рабочий инструмент / очистка



Ручной или пневматический пистолет для герметиков

Очистку выполнять в свежем состоянии растворителем Verdünnung und Pinselreiniger или V 101. После отверждения клея выполнить очистку механическим способом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.



Указания по
утилизации

Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.