



MultiColl-Express

- Coll Express PU -

Värvitu, universaalne PUR-liim

Värvitoon	Saadavus	
	Tarnitatavad pakendid	1200
	Pakendi kaal	15 x 310 ml
	Pakendi tüüp	Padrun
	Pakendi kood	15
	Artikli number	
värvitu	1571	■

Kulu Ca. 5 - 15 g/m² ribakujulisel pealekandmisel, punktikujuliselt pealekandmisel ca. 50 g/m²



Kasutusala



- Sise- ja välistingimustes.
- Universaalselt kasutatav
- Puit, metall, keraamika, PVC, vahtpolüstürool ja klaas
- Mööbli, paneelide, liistude ja uksevoodri montaaž
- Puitakende & -uste liimimine
- Mitte PE, PP, PTFE & silikooni jaoks

Omadused



- Ühekomponendiline
- Lahustivaba
- Suure liimimistugevusega, ei tekita plekke
- Nähtamatud liimliited
- Veekindel vastavalt (DIN EN 204): D4
- Ei ole jooksev, tasandab ebatasasusi

Toote andmed

Tihedus (20 °C)	ca. 1,1 g/ml
Avatud aeg	ca. 5 min (+20 °C / 65% suhtelise õhuniiskuse juures)
Pressimisaeg	vähemalt 60 min (+20 °C / 65% suhtelise õhuniiskuse juures)
Kasutusala	-30 °C kuni +100 °C
Nakketugevus (puit/puit)	> 10 N/mm ²
Veekindlus (DIN EN 204)	D4




Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Aluspind peab olema puhas ja kandevoimeline
- **Ettevalmistamine**
Tapeedid, värv või värvikihid ei ole liimimiseks sobiv aluspind ja tuleb seetõttu eemaldada.

Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +35 °C.

Töötlemine tihendusmaterjali püstoliga.
Niisutage kergelt ühendatavad detailid et saavutada maksimaalne liimimistugevus ja liimikihipaksuse kiiret vähenemist. Kaks mittepoorset ühendatavat detaili: niisutage kergelt ainult üks pool. Katke liimiga üks pool ja ühendage liimitavad osad 5 minuti jooksul vajadusel neid kergelt nihutades ja pöörates suure jõu all kokku. Suurem liimimistugevus ühendatavate osade kokkusurumisel (väh. 60 minutit). Kõvenemise ajal ei tohi liimliidet liigutada.
Pealekandmine võib toimuda ka punkti- või ribakujuliselt.

Töövahendid/puhastamine



Käsi- ja suruõhupüstol

Puhastamine värskes olekus lahjendi ja pintslipuhastusvahendiga või V 101 abil, seejärel eemaldatav ainult mehaaniliselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Sisu/mahuti kõrvaldada vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.