



MultiColl-Express

Colle polyuréthane forte, incolore, universelle

Teinte	Disponibilité	
	Nbre / palette	1200
	Taille / Quantité	15 x 310 ml
	Conditionnement	Cartouche
	Emballage / Code	15
	Art. n°	
incolore	1571	■

Consommation

Environ 5 - 15 g/m² pour l'application en bande, environ 50 g/m² pour l'application par points



Domaines d'utilisation



- A l'intérieur et à l'extérieur
- Application universelle
- Pour le collage du bois, du métal, de la matière plastique, du polystyrène, de la céramique et du verre
- Pour le montage des meubles, des fenêtres et des portes
- Collage des fenêtres et des portes en bois
- Ne peut pas être utilisé pour PE, PP, PTFE & silicones

Propriétés



- Monocomposant
- Sans solvant
- Force adhésive élevée, pas de formation de taches
- Collage invisible
- Etanche conformément à (DIN EN 204): D4
- Ne coule pas, égalise les inégalités

Données techniques

Densité (20°C)	env. 1,1 g/ml
Temps ouvert	env. 5 min. (+20°C/65% h.r.)
Temps de pressage	60 min. au minimum (+20°C/65% h.r.)
Domaine fonctionnel	-30 °C à +100 °C
Contrainte d'adhérence au cisaillement (bois/bois)	> 10 N/mm ²
Résistance à l'eau (DIN EN 204)	D4



Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Préparation


■ Exigences concernant le support

Le support doit être propre et solide.

■ Traitement préliminaire

Papiers peints, peintures murales et couches de peinture ne sont pas adaptés et devront donc être éliminés.

Mise en œuvre



■ Conditions de mise en œuvre

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +35 °C.

Mise en œuvre avec un pistolet manuel ou à air comprimé.

Humidifier les composants pour obtenir une adhérence maximale et rapide. Deux éléments non-poreux: humidifier légèrement un côté. Coller un côté et presser les parties à coller pendant 5 minutes. Presser légèrement et tourner sous haute pression.

Augmenter le pouvoir adhésif en pressant les composants (au moins 60 min.). On ne peut pas bouger le collage pendant le durcissement.

Application ponctuelle ou en bandes.


Outillage / Nettoyage des outils



Pistolet manuel ou à air comprimé

Nettoyer immédiatement après usage avec Solvant V101. Après durcissement et réaction seulement élimination mécanique possible.

Stockage / Tenue en stock



Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.