MultiColl-Express

Színtelen, univerzális poliuretán ragasztó

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	1200
	Kiszerelés	**15 x 310 ml**
	Göngyöleg típusa	kartus
	Göngyölegkód	15
	Terméksz.	
színtelen	1571	■

Anyagszükséglet



Kb. 5–15 g/m² csíkban történő felhordás esetén, kb. 50 g/m² pontokban történő felhordás esetén

Alkalmazási területek

- Kültéri és beltéri betonfelületre
- Univerzális felhasználásra
- Fára, fémre, kerámiára, PVC-re, polisztirolra és üvegre
- Bútorok, panelek, díszlécek és ajtóbetétek ragasztására
- Fa nyílászárók összeragasztására
- Nem alkalmazható PE, PP, PTFE anyagokhoz és szilikonhoz

Tulajdonságok

- Egykomponensű
- Oldószermentes
- Kiváló tapadószilárdság foltképződés nélkül
- Láthatatlan ragasztás
- Vízálló (DIN EN 204 szerint): D4
- Nem folyik ki és áthidalja a ragasztási hézag különbségeket

Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	kb. 1,10 g/ml
Nyitott idő	kb. 5 perc (20 °C/65 % rel. páratartalom)
Préselési idő	min. 60 perc (20 °C/65 % rel. páratartalom)
Funkcionális terület	-30 °C és +100 °C között
Nyírószilárdság	> 10 N/mm²
Vízállóság (DIN EN 204)	D4

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Előkészítés

Alapfelülettel szembeni követelmények
Az alap legyen tiszta és hordképes.

Előkészítés
A nem megfelelő tapadó felületeket (pl.: tapéta, régi bevonatok, festékrétegek) el kell távolítani.

Feldolgozás



Feldolgozási feltételek
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 35 °C.

Felhordható kinyomópisztoly segítségével.
Az összeragasztandó felületeket enyhén meg kell nedvesíteni a maximális ragasztóerő és a gyors kötés érdekében. Nem porózus felületek ragasztása esetén csak az egyik felületet kell enyhén benedvesíteni. Csak az egyik felületre kell felhordani a ragasztót, ezután össze kell illeszteni a két felületet és enyhén eltolva, vagy elforgatva erőteljesen össze kell nyomni (kb. 5 perc). Nagyobb ragasztóerő érhető el az összeragasztandó felületek összepréselésével (min. 60 perc). A kikeményedési idő alatt tilos mozgatni a ragasztást.
A felhordás történhet pont szerűen, vagy csíkokban.

Munkaeszközök és tiszításuk

Kézi- vagy sűrítettlevegős pisztoly

A felületet még friss állapotban le lehet tisztítani Verdünnung & Pinselreiniger ecsettisztítóval, vagy V 101 Verdünnung hígítóval; később kizárólag csak mechanikai úton lehet eltávolítani a maradványokat.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jelleguek.
Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik, az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket vesztik.